



BLOCK OUT BLANC ou NOIR

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film constitué d'un PVC colaminé polymère de 165 microns d'épaisseur enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Aspect mat. Couleur de la face adhésive : noire pour le BOBLANC, blanche pour le BONOIR.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur	(valeur indicative) 165 µm	
• Résistance à la traction	(valeur moyenne) min. 70 N/25 mm	Méthode HEXNFX41021
• Allongement à la rupture	(valeur moyenne) min. 180 %	Méthode HEXNFX41021
• Retrait 168 heures à 70 °C	(valeur moyenne) < 0,4 mm	Méthode HEXRET001

PROTECTEUR :

- Papier kraft siliconé de 137 g/m² imprimé HEXIS gris.
- Stable aux variations hygrométriques

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

(Valeurs moyennes mesurées à édition de la fiche technique)

• Test de pelage à 180°; Support de mesure : verre		
20 minutes d'application	(valeur moyenne) 19 N/25 mm	Méthode HEXFMT001
24 heures d'application	(valeur moyenne) 24 N/25 mm	Méthode HEXFMT001
• Pégosité / tack immédiat	(valeur moyenne) 18 N/25 mm	Méthode HEXFMT009
• Release	(valeur moyenne) 0,2 N/25 mm	Méthode HEXFMT003
• L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, essences, acides dilués, huiles, carburants).		



ADHÉSIF :

- Adhésif acrylique base solvant.
- Adhésion immédiate et permanente, accepte la pose humide.

GUIDE D'APPLICATION :

- Température de pose minimum recommandée : +10 °C
- Plage des températures d'utilisation : -40 °C à +90 °C
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

STOCKAGE :

-  Temps de stockage avant utilisation
2 ans
-  Température de stockage
+15 °C et +25 °C

-  Taux d'humidité pour le stockage
entre 30 % et 70 % d'humidité relative
-  Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert

**DURABILITÉ** : (climat Europe centrale)

- Application en exposition verticale : 5 ans.

Pour connaître la durabilité indicative des films pour toutes autres expositions et zones géographiques, veuillez-vous référer aux « Tableaux des règles de conversion des durabilités indicatives selon la zone géographique » disponibles dans Espace Pro/Durabilité de notre site internet www.hexis-graphics.com.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.