



COLORCUT

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film polyuréthane de 75 microns d'épaisseur, étirable, adapté pour des applications à chaud sur coton, polyester et mélanges. Aspect mat.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur (film + adhésif) (valeur indicative)
75 µm

PROTECTEUR :

- Dorsale polyester faiblement adhésivée de 100 µm d'épaisseur.

GUIDE D'APPLICATION FLEX :

- Bonne adhésion sur coton, polyester et mélanges.

Pour tout autre tissu, faire un essai de résistance à la température de presse et de compatibilité avec le COLORCUT.



Découpe et Échenillage

- Découper une image en miroir.
- Echeniller après la découpe.



Prérequis

Il est conseillé d'appliquer sur un tissu préalablement lavé.

- Préchauffer la presse et le textile avant l'application : **150 °C pendant 3 secondes.**



Température de pressage
150 °C



Temps de pressage
10 secondes

- Enlever délicatement le protecteur (dorsale) après le passage sous la presse :



Retrait du protecteur
à chaud



Température de repressage
150 °C



Temps de repressage
5 secondes

Après pressage, attendre **24 heures minimum** avant de laver.

Lavage sur l'envers



Température de lavage
80 °C maximum



Conditions de lavage
avec des produits sans javel



Conditions de séchage
Séchage du textile au sèche-linge interdit.



Conditions de repassage
Repasser le textile sur l'envers.

Nettoyage à sec possible.

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du COLORCUT, vous reporter à sa pratique dans votre Espace Pro / Fiches de Pose du site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation
1 an



Température de stockage
+15 °C et +25 °C



Taux d'humidité pour le stockage
entre 30 % et 70 % d'humidité relative



Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert

CERTIFICATION :

Classement OEKO-TEX



REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.