



DUBAI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film de décoration à une pose en extérieur.

Couleur : Transparent à effet dichroïque couleurs chaudes (tons métallisés variables du rouge au bleu selon l'angle d'éclairage et l'angle de vue).

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur totale du produit (valeur indicative)
76 µm
- Rejet de l'énergie solaire (chaleur) (%) : (valeur indicative)
15
- Transmission de lumière visible (%) : (valeur indicative)
64
- Transmission UV (%) : (valeur indicative)
63

COMPATIBILITÉ DU FILM (APPLICATION VERTICALE) :

Type de vitrage	Compatibilité
Compatibilité simple vitrage clair	✓
Compatibilité simple vitrage Teinté	X
Compatibilité simple vitrage teinté réfléchissant	X
Compatibilité double vitrage clair	X
Compatibilité double vitrage teinté	X
Compatibilité double vitrage teinté réfléchissant	X
Compatibilité double vitrage faible émission (remplissage gaz inerte)	X
Compatibilité double vitrage Feuilleté clair (verre feuilleté orienté vers l'extérieur du bâtiment)	X
Compatibilité double vitrage Feuilleté clair (verre feuilleté orienté vers l'intérieur du bâtiment)	X
Compatibilité triple vitrage	X

PROTECTEUR :

- Liner PET de 25 µm d'épaisseur.

ADHÉSIF :

- Adhésif acrylique.
- Adhésion immédiate et enlevable.

GUIDE D'APPLICATION :

- Pose en voie humide
- Poser préférentiellement entre +15 °C et +35 °C.
- Avant toute application du film sur un support propice au dégazage, il est de la responsabilité du prescripteur et poseur de s'assurer de la compatibilité film / support, d'effectuer un dégazage optimal du support (verre synthétique type PMMA). Tout bullage après pose dû à un dégazage du support est de la responsabilité du poseur.
- Toujours manipuler avec les mains propres et sèches lors du stockage.
- Pose à l'extérieur.
- Pose à l'eau savonneuse uniquement.
- Adhésion sur verre, sauf supports granuleux.
- Utilisation des outils spécifiques à la pose bâtiment.



- Toujours retirer le liner au dernier moment avant la pose, et maroufler le film aussitôt suivant les méthodes de formation HEXIS.

Pour réduire le risque de rayer le film durant l'application avec les raclettes, HEXIS conseille d'utiliser le liner de protection du film comme protecteur de surface.

- Nettoyage à l'eau savonneuse possible 1 mois après la pose.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du film, vous reporter à la fiche pratique dans Espace Pro/ Fiches de Pose catégorie « Film solaire et Protection » sur notre site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation
1 an



Température de stockage
+10 °C et +25 °C



Taux d'humidité pour le stockage
entre 30 % et 70 % d'humidité relative



Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert

DURABILITÉ :

- Exposition verticale extérieure sur surfaces planes :
 - 2 ans,
 - Enlevabilité : Jusqu'à 3 mois sans traces importantes d'adhésif. Au delà, l'adhésion peut augmenter dans le temps.

REMARQUES :

Les compatibilités indiquées dans le tableau sont uniquement données à titre indicatives et doivent être confirmées au cas par cas. De par la très grande diversité des vitrages et expositions, il incombe au client/à l'utilisateur, de réaliser une étude de compatibilité détaillée verre/film/impacts liés à l'utilisation, avant la mise en œuvre du produit afin de déterminer que celui-ci convienne à l'objectif prévu. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.