

EASY2MOVE



BLANC



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film constitué d'un PVC monomère calandré, de 120 microns d'épaisseur, enduit d'un adhésif enlevable structuré sous forme de points facilitant l'évacuation de l'air lors de la pose. Destiné à des applications de courtes durées en intérieur ou extérieur. Compatible avec les technologies d'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex et UV. Aspect mat.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur (valeur indicative)
120 ±6 µm
- Epaisseur totale du produit (valeur indicative)
250 ±12 µm
- Poids total (valeur indicative)
270 ±14 g/m²

PROTECTEUR :

- Papier PE siliconé 120 g/m² non imprimé.
- Stable aux variations hygrométriques.

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

- Test de pelage à 180° ; Support de mesure : verre (valeur indicative)
24 heures d'application 2 ±1 N/25 mm
- Release (valeur indicative)
< 0,2 N/25 mm

ADHÉSIF :

- Points d'adhésif.
- Adhésion immédiate et enlevable.

GUIDE D'IMPRESSION :

- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.

GUIDE D'APPLICATION :

- Pose à sec.

L'air présent entre le film et le substrat est aisément évacué grâce à la disposition des points d'adhésifs. Toutefois, une application soigneuse du film est nécessaire afin d'assurer une adhésion optimale du produit sur le support.

- Plage des températures d'utilisation : -20 °C à +60 °C (extérieur)
- Toujours manipuler le film avec des mains propres.
- Adhésion sur surfaces propres, lisses et planes.

Pour toute utilisation du film sur des surfaces structurées et/ou courbes, il est de la responsabilité du client de s'assurer de la compatibilité entre le film et le substrat. Appliqués sur des films PVC plastifiés monomères ou polymères, les adhésifs enlevables peuvent devenir semi-permanents. La durée et le type d'exposition peuvent accélérer ce phénomène.

- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation
1 an




Température de stockage
+15 °C et +30 °C



Taux d'humidité pour le stockage
entre 45 % et 65 % d'humidité relative



Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert



REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.