

EASYSYTIKCG



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film imprimable constitué d'un PVC monomère transparent de 150 microns d'épaisseur, enduit d'un adhésif acrylique enlevable sensible à la pression pour des applications de courtes durées. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, UV et latex. Aspect brillant.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

· Epaisseur	(valeur indicative) 150 µm	
· Epaisseur totale du produit	(valeur indicative) 300 µm	
· Poids total	(valeur moyenne) 350 g/m²	Méthode HEXGSM001
· Résistance à la traction	(valeur moyenne) min. 50 N/25 mm	Méthode HEXNFX41021
· Allongement à la rupture	(valeur moyenne) min. 100 %	Méthode HEXNFX41021
· Retrait 168 heures à 70 °C	(valeur moyenne) < 1 mm	Méthode HEXRET001

PROTECTEUR :

- Papier kraft siliconé de 137 g/m² imprimé Hexis bleu léger.
- Stable aux variations hygrométriques

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

(Valeurs moyennes mesurées à édition de la fiche technique)

· Test de pelage à 180°; Support de mesure : verre		
20 minutes d'application	(valeur moyenne) 3 N/25 mm	Méthode HEXFMT001
24 heures d'application	(valeur moyenne) 5 N/25 mm	Méthode HEXFMT001
· Pégosité / tack immédiat	(valeur moyenne) 6 N/25 mm	Méthode HEXFMT009
· Release	(valeur moyenne) 0,1 N/25 mm	Méthode HEXFMT003
· L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles).		

ADHÉSIF :


- Adhésif acrylique base solvant.
- Adhésion immédiate et enlevable.

GUIDE D'IMPRESSION :

- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour tout recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.
 - Ne pas laisser le média sur l'imprimante lors de l'arrêt.

Un contact prolongé (supérieur à 6 heures) sans utilisation peut, lors du refroidissement, créer un gondolement du média.

- Après impression, un temps de séchage optimal des encres de 24 heures minimum doit être respecté avant de procéder :
 - à la découpe du visuel dans une zone fortement encrée,
 - au recouvrement du visuel,
 - à toutes autres transformations.



GUIDE D'APPLICATION :

- Température de pose minimum recommandée : +10 °C
- Plage des températures d'utilisation : -20 °C à +60 °C
- Adhésion sur verre, acier, aluminium, P.V.C, mélaminé... sauf supports granuleux ou recouverts d'une peinture acrylique.

Collés sur des films PVC plastifiés monomères ou polymères, les adhésifs enlevables peuvent devenir semi-permanent. La durée d'application et le type d'exposition peuvent accélérer le phénomène.

- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation
1 an



Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert



Conditions de stockage avant utilisation
15 °C et 25 °C et entre 30 % et 70 % d'humidité relative

DURABILITÉ : (climat Europe centrale)

- Exposition verticale extérieure sur surfaces planes :
non imprimée : 6 mois, selon support sans traces importantes d'adhésif.
imprimée et plastifiée : 12 mois (si le contour du visuel est renforcé par un vernis de scellement).
imprimée : 3 mois sans traces importantes d'adhésif.

Pour connaître la durabilité indicative des films pour toutes autres expositions et zones géographiques, veuillez-vous référer aux « Tableaux des règles de conversion des durabilités indicatives selon la zone géographique » disponibles dans Espace Pro/Durabilité de notre site internet www.hexis-graphics.com.

CERTIFICATION :

Classement feu fumées



Norme classement feu fumées
norme de classement au feu des produits et éléments de construction EN13501-1

Numéro PV classement feu fumées
EFR-20-003985

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes extrêmes du produit lors de chaque usage très particulier. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.