



FRONT2V2B - FRONT2V2M



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Bâche en polyester enduit de PVC plastifié, de 550 g/m², imprimable sur la face lisse. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, UV, latex. La bâche est dédiée à une utilisation en tant que bâches publicitaires / toiles événementielles. Aspect brillant (Front2v2B) ou mat (Front2v2M)

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Poids total	(valeur indicative) 550 g/m²	
• Résistance à la traction	(valeur moyenne) Longitudinale : 2548 N/5 cm Transversale : 1960 N/5 cm	Méthode DIN 53354
• Fils chaîne/trame	(valeur moyenne) 1100 x 1100 (DTex)	Méthode DIN EN ISO 2286-2
• Résistance déchirure chaîne/trame	(valeur moyenne) 274 N / 216 N	Méthode DIN 53363

GUIDE D'IMPRESSION :

- Face lisse imprimable (face intérieure).
- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour tout recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.

GUIDE D'APPLICATION :

- Plage des températures d'utilisation : +10 °C à +30 °C
- Taux d'humidité pendant l'application : 30 à 70 % d'humidité
- Tenue en température de la bâche : -30 °C à +70 °C
- La bâche FRONT2v2B est spécialement dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle strictement tendue. Les mouvements répétés de pliures peuvent provoquer des dommages prématurés à la bâche.
- Possibilité de soudure par haute fréquence (H.F).
- Possibilité de confectionner avec un ruban adhésif double face type STRONGBAN3.

STOCKAGE :

Temps de stockage avant utilisation
1 an

Température de stockage
+15 °C et +25 °C

Taux d'humidité pour le stockage
à 50 % d'humidité relative

Lieu de stockage avant utilisation
dans un endroit exempt de poussière

Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine

Orientation des bobines avant utilisation
en position verticale

CERTIFICATION :

Conformité Reach

Nous vous informons de la présence de bis(2-ethylhexylphtalate) (DEHP) et de dibutylphtalate, à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.