



FRONT2V3S



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Bâche polyester enduit de PVC, de 420 microns d'épaisseur destinée à l'impression. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, UV, latex. La FRONT2V3S est dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle. Aspect satiné.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur totale du produit	(valeur indicative) 420 µm	
• Poids total	(valeur indicative) 510 g/m²	
• Résistance à la traction	(valeur moyenne) Longitudinale : 2300 N/50 mm Transversale : 2000 N/50 mm	Méthode ISO 13934-1 : 2013
• Fils chaîne/trame	(valeur indicative) 1100 x 1100 (DTEX)	
• Résistance déchirure chaîne/trame	(valeur moyenne) 200 N 186 N	Méthode ISO 13937-2 : 2000

GUIDE D'IMPRESSIION :

- Une seule face imprimable (face intérieure).
- Plage des températures d'impression : +18 °C à +25 °C.
- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour tout recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.

GUIDE D'APPLICATION :

- Plage des températures d'utilisation : +10 °C à +30 °C
- Taux d'humidité pendant l'application : 30 à 70 % d'humidité
- Tenue en température de la bâche : -30 °C à +70 °C
- La bâche FRONT2v3S est spécialement dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle strictement tendue. Les mouvements répétés de pliures peuvent provoquer des dommages prématurés à la bâche.
- Possibilité de soudure par haute fréquence (H.F) ou à chaud.

STOCKAGE :

Temps de stockage avant utilisation
1 an

Température de stockage
+18 °C et +25 °C

Taux d'humidité pour le stockage
entre 40 % et 60 % d'humidité relative

Mode de stockage avant utilisation
dans son conditionnement d'origine non ouvert

DURABILITÉ : (climat Europe centrale)

- Exposition verticale extérieure non imprimé : 1 an.

CERTIFICATION :

Classement feu fumées



Norme classement feu fumées

NF P 92-507

Numéro PV classement feu fumées

P206754-DEC/1

Conformité Reach

Information relative à la directive REACH : Nous vous informons de la présence de bis(2-ethylhexylphtalate) (DEHP) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.