



FRONT2



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Bâche de 470 microns d'épaisseur, constituée d'un polyester haute ténacité enduit de PVC plastifié et d'un vernis jet d'encre sur la face imprimable. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, UV, latex. La FRONT2 est dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle. Aspect satiné.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur totale du produit	(valeur indicative) 470 µm	
• Poids total	(valeur indicative) 560 g/m²	
• Opacité	(valeur indicative) 94 %	
• Fils chaîne/trame	(valeur indicative) 1100 x 1100 (DTex)	
• Résistance déchirure chaîne/trame	(valeur moyenne) 250 N 200 N	Méthode DIN 53.363

GUIDE D'IMPRESSION :

- Une seule face imprimable (face extérieure).
- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour tout recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.

GUIDE D'APPLICATION :

- Plage des températures d'utilisation : +10 °C à +30 °C
- Taux d'humidité pendant l'application : 30 à 70 % d'humidité
- Tenue en température de la bâche : -30 °C à +70 °C
- La bâche FRONT2 est spécialement dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle strictement tendue. Les mouvements répétés de pliures peuvent provoquer des dommages prématurés de la bâche.
- Possibilité de soudure par haute fréquence (H.F).
- Possibilité de confectionner avec des colles Néoprène® (1) ou avec un ruban adhésif double face type STRONGBAN3.

STOCKAGE :

 Temps de stockage avant utilisation
1 an

 Température de stockage
+15 °C et +25 °C

 Taux d'humidité pour le stockage
à 50 % d'humidité relative

 Lieu de stockage avant utilisation
dans un endroit exempt de poussière

 Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine

 Orientation des bobines avant utilisation
en position verticale

DURABILITÉ :

- Exposition verticale extérieure :
non imprimé : 3 ans.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.

(1) Néoprène® est une marque déposée par E. I. DU PONT DE NEMOURS and Company.