



# FRONT3V2



## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Bâche en polyester enduite de PVC, de 450 g/m<sup>2</sup>. Imprimable sur la face lisse. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, UV, latex. La FRONT3v2 est dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle. Aspect mat.

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur totale du produit	(valeur indicative) <b>400 µm</b>
• Poids total	(valeur indicative) <b>450 g/m<sup>2</sup></b>
• Fils chaîne/trame	(valeur indicative) <b>1100 x 1100 DTex</b>
• Résistance déchirure chaîne/trame	(valeur indicative) <b>250 N   200 N</b>

## GUIDE D'IMPRESSION :

- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour tout recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.

## GUIDE D'APPLICATION :

- Plage des températures d'utilisation : +10 °C à +30 °C
- Taux d'humidité pendant l'application : 30 à 70 % d'humidité
- Tenue en température de la bâche : -25 °C à +70 °C
- La bâche FRONT3v2 est spécialement dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle strictement tendue. Les mouvements répétés de pliures peuvent provoquer des dommages prématurés de la bâche.
- Possibilité de soudure par haute fréquence (H.F), fer chaud ou à l'air chaud.
- Possibilité de confectionner avec des colles Néoprène® (1) ou avec un ruban adhésif double face type STRONGBAN3.

## STOCKAGE :

 Temps de stockage avant utilisation  
**1 an**

 Température de stockage  
**+10 °C et +30 °C**

 Taux d'humidité pour le stockage  
**dans un environnement sec**

 Lieu de stockage avant utilisation  
**dans un endroit exempt de poussière**

 Mode de stockage avant utilisation  
**dans son emballage d'origine**

## REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

(1) Néoprène® est une marque déposée par E. I. DU PONT DE NEMOURS and Company.