



FRONTM1EV2



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Bâche économique en polyester enduite de PVC, de 450 g/m². Destinée à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, UV, latex. Imprimable sur la face lisse. La FRONTM1EV2 est dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur totale du produit	(valeur indicative) 400 µm	
• Poids total	(valeur moyenne) 450 g/m²	Méthode EN ISO 2286-2
• Résistance à la traction	(valeur moyenne) 2400 N/50 mm 1400 N/50 mm	Méthode EN ISO 1421
• Fils chaîne/trame	(valeur indicative) 1100 x 1100 (DTex)	
• Résistance déchirure chaîne/trame	(valeur moyenne) 250 N 200 N	Méthode DIN 53363

GUIDE D'IMPRESSION :

- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour tout recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.

GUIDE D'APPLICATION :

- Plage des températures d'utilisation : +10 °C à +30 °C
- Taux d'humidité pendant l'application : 30 à 70 % d'humidité
- Tenue en température de la bâche : -25 °C à +70 °C
- La bâche FRONTM1EV2 est spécialement dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle strictement tendue. Les mouvements répétés de pliures peuvent provoquer des dommages prématurés de la bâche.
- Possibilité de soudure par haute fréquence (H.F.), fer chaud ou à l'air chaud.
- Possibilité de confectionner avec des colles Néoprène® (1) ou avec un ruban adhésif double face type STRONGBAN3.

STOCKAGE :

- Temps de stockage avant utilisation
1 an
- Température de stockage
+10 °C et +30 °C
- Taux d'humidité pour le stockage
dans un environnement sec

- Lieu de stockage avant utilisation
dans un endroit exempt de poussière
- Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine

CERTIFICATION :

Classement feu fumées



Norme classement feu fumées

EN13501-1 :2018

Numéro PV classement feu fumées

LFF.2024.116

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.

(1) Néoprène® est une marque déposée par E. I. DU PONT DE NEMOURS and Company.