



GAMME P6000 - PET METALLISE

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Gamme constituée d'un PET métallisé de 50 microns d'épaisseur, enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Destinée à la découpe assistée par ordinateur. Aspect Or, Or rose, Argent ou Aluminium brossé.

Ce film est destiné à une application sur surfaces planes et lisses.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur	(valeur indicative) 50 µm	
• Retrait 168 heures à 70 °C	(valeur moyenne) < 0,2 mm	Méthode HEXRET001
• Opacité	(valeur moyenne) > 99 %	Méthode HEXOPA001

PROTECTEUR :

- Papier kraft siliconé de 137 g/m² imprimé Hexis bleu.
- Stable aux variations hygrométriques

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

(Valeurs moyennes mesurées à édition de la fiche technique)

• Test de pelage à 180°; Support de mesure : verre	(valeur moyenne) 13 N/25 mm	Méthode HEXFTM001
20 minutes d'application	(valeur moyenne) 16 N/25 mm	Méthode HEXFTM001
24 heures d'application	(valeur moyenne) 12 N/25 mm	Méthode HEXFTM009
• Pégosité / tack immédiat	(valeur moyenne) 0,1 N/25 mm	Méthode HEXFTM003
• Release		

ADHÉSIF :

- Adhésif acrylique base solvant.
- Adhésion immédiate et permanente, accepte la pose humide.

GUIDE D'APPLICATION :

- Température de pose minimum recommandée : +10 °C
- Application sur surfaces planes et lisses.
- Transfert du films possible avec les tapes suivants :

		FILMS			
		P6871SB (or super brillant) / P6872SB (or rose super brillant)	P6871B (or) / P6872B (or rose)	P6870B (alu brossé)	P6877 (argent)
TAPES	HEX100			OUI	OUI
	HEX750	OUI	OUI	OUI	OUI
	HEX860		OUI	OUI	OUI
	HEX900			OUI	OUI
	HEX901		OUI	OUI	
	HEX902			OUI	OUI
	HEX904			OUI	OUI
	HEX905	OUI	OUI	OUI	OUI
	HEX909		OUI		OUI
	HEX910		OUI	OUI	
	HEX915	OUI	OUI	OUI	
HEX930		OUI	OUI	OUI	



- Le transfert doit être réalisé en retournant l'ensemble Liner / Tape / Film (Tape dessous, liner dessus) et en effectuant le retrait du liner seul tout en maintenant le Tape à plat.
- La surface non adhésive du film est sensible à toute projection d'alcool, d'acide ou d'acétone.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation
2 ans



Température de stockage
+15 °C et +25 °C



Taux d'humidité pour le stockage
entre 30 % et 70 % d'humidité relative



Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert

DURABILITÉ : (climat Europe centrale)

Couleurs	Code	Durabilités indicatives	
		Exposition verticale intérieure	Exposition verticale extérieure
<i>Or</i>	<i>P6871B</i>	<i>5 ans</i>	<i>6 mois</i>
<i>Or super brillant</i>	<i>P6871SB</i>	<i>5 ans</i>	<i>6 mois</i>
<i>Or rose</i>	<i>P6872B</i>	<i>5 ans</i>	<i>1 an</i>
<i>Or rose super brillant</i>	<i>P6872SB</i>	<i>5 ans</i>	<i>1 an</i>
<i>Argent</i>	<i>P6877B</i>	<i>5 ans</i>	<i>1 an</i>
<i>Aluminium brossé</i>	<i>P6870B</i>	<i>5 ans</i>	<i>1 an</i>

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.