

# GFLX210

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film constitué d'un PVC, monomère, calandré, transparent, de 210 microns dont la surface est embossée, enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Destiné à la plastification des vinyles imprimés devant être posés au sol. Cette plastification structurée apporte une sécurité supplémentaire contre le risque de glissade.

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur	(valeur indicative) <b>210 µm</b>	
• Résistance à la traction	(valeur moyenne) <b>min. 60 N/25 mm</b>	Méthode <b>HEXNFX41021</b>
• Allongement à la rupture	(valeur moyenne) <b>min. 130 %</b>	Méthode <b>HEXNFX41021</b>
• Rugosité de surface	(valeur moyenne) <b>min. 20* µm</b>	Méthode <b>HEXRUG001</b>
• Retrait 168 heures à 70 °C	(valeur moyenne) <b>&lt; 0,9 mm</b>	Méthode <b>HEXRET001</b>

\* Une rugosité de surface inférieure à 10 microns indique un sol potentiellement dangereux dans des conditions humides.

## PROTECTEUR :

- Liner PET non imprimé de 75 µm d'épaisseur.
- Stable aux variations hygrométriques

## PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

(Valeurs moyennes mesurées à édition de la fiche technique)


• Test de pelage à 180°; Support de mesure : verre		
20 minutes d'application	(valeur moyenne) <b>25 N/25 mm</b>	Méthode <b>HEXFTM001</b>
24 heures d'application	(valeur moyenne) <b>33 N/25 mm</b>	Méthode <b>HEXFTM001</b>
• Pégiosité / tack immédiat	(valeur moyenne) <b>31 N/25 mm</b>	Méthode <b>HEXFTM009</b>
• Release	(valeur moyenne) <b>0,2 N/25 mm</b>	Méthode <b>HEXFTM003</b>
• L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles).		

## ADHÉSIF :

- Adhésif acrylique base solvant.
- Adhésion immédiate et permanente, accepte la pose humide.

## GUIDE D'APPLICATION :

- Température de pose minimum recommandée : +10 °C
- Plage des températures d'utilisation : -40 °C à +90 °C
- Grâce à sa structure, le film peut être utilisé dans différents lieux dont escaliers ou pentes à pans inclinés jusqu'à 19°
- Le film peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse et un tampon ménager abrasif à récurer.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.



## STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation  
**2 ans**



Température de stockage  
**+15 °C et +25 °C**



Taux d'humidité pour le stockage  
**à 50 % d'humidité relative**



Lieu de stockage avant utilisation  
**dans un endroit exempt de poussière**



Mode de stockage avant utilisation  
**dans son emballage d'origine**



Orientation des bobines avant utilisation  
**en position verticale**

## DURABILITÉ : (climat Europe centrale)

- Exposition horizontale dans des conditions normales d'utilisation :
  - extérieur : 3 mois,
  - intérieur : 1 an.

*La durabilité du film au sol dépend du type de trafic (chaussures, chariots, fréquence de passage, etc.) et des nettoyages auquel il est soumis.*

*Pour connaître la durabilité indicative des films pour toutes autres expositions et zones géographiques, veuillez-vous référer aux « Tableaux des règles de conversion des durabilités indicatives selon la zone géographique » disponibles dans Espace Pro/Durabilité de notre site internet [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).*

## CERTIFICATION :

Classement antidérapant



Norme de classement antidérapant

**DIN 51130**

Numéro de PV classement antidérapant

**89222675 002**

## REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).