



GLITFLEX

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film thermocollant pailleté, adapté pour des applications à chaud sur coton, polyester et mélange. Parfaitement adapté à la réalisation de logos ou images de moyennes et grandes tailles.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur film (valeur indicative)
330 µm

PROTECTEUR :

- Dorsale polyester de 100 µm d'épaisseur.

GUIDE D'APPLICATION FLEX :

- Bonne adhésion sur coton, polyester et mélange.
Faire un essai de résistance du tissu à la température de presse et de compatibilité du flex avec le tissu.

Découpe et Échenillage

- **Découper l'image en miroir au plotter à travers le protecteur.**
- **Avec une lame à 45° en bon état,**
- **Forte pression,**
- **Taille des découpes : Logos grande taille.**
- **Écheniller lentement après la découpe.**



Température de pressage
160 °C



Temps de pressage
10 secondes

- Retirer avec précaution le film de transfert :



Retrait du protecteur
à chaud



Température de lavage
40 °C maximum



Conditions de lavage
Lavage sur l'envers avec des produits sans javel



Conditions de séchage
Séchage du textile au sèche-linge interdit.



Conditions de repassage
Repasser le textile à l'envers ou lex protégé avec un tissu de pressage, à basse température, sans utiliser de vapeur.

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du GLITTER, vous reporter à sa fiche pratique dans votre Espace Pro / Fiches de pose du site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation
1 an



Température de stockage
+15 °C et +25 °C



Taux d'humidité pour le stockage
entre 30 % et 70 % d'humidité relative



Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.