



GLOWCUT

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film polyuréthane phosphorescent de 110 microns d'épaisseur, étirable, adapté pour des applications à chaud sur coton, polyester et mélanges.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur (film + adhésif)

(valeur indicative)

110 µm

PROTECTEUR :

- Dorsale polyester adhésivée de 120 µm d'épaisseur.

GUIDE D'APPLICATION FLEX :

- Bonne adhésion sur coton, polyester et mélanges.

Pour tout autre tissu, faire un essai de résistance à la température de presse et de compatibilité avec le GLOWCUT.



Découpe et Échenillage

- Découper une image en miroir.
- Echeniller après la découpe.



Prérequis

Il est conseillé d'appliquer sur un tissu préalablement lavé.

- Préchauffer la presse et le textile avant l'application : 150 °C pendant 5 secondes.



Température de pressage

150 °C



Temps de pressage

8 secondes



Force de pressage

faible

- Enlever délicatement le protecteur (dorsale) après le passage sous la presse :



Retrait du protecteur à chaud

Après pressage, attendre 24 heures minimum avant de laver.



Température de lavage

60 °C maximum



Conditions de lavage

avec des produits sans javel



Conditions de séchage

Séchage du textile possible au sèche-linge à basse température.



Conditions de repassage

Repasser le textile à l'envers, à basse température, sans utiliser de vapeur ou sur l'endroit flex protégé avec un tissu de pressage.

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du GLOWCUT, vous reporter à sa fiche pratique dans votre Espace Pro / Fiches de Pose du site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation

1 an



Température de stockage

+15 °C et +25 °C



Taux d'humidité pour le stockage

entre 30 % et 70 % d'humidité relative



Mode de stockage avant utilisation

dans son emballage d'origine non ouvert

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.