



GRADIENT1

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film constitué d'un polyester enduit d'un adhésif sensible à la pression, destiné à une application en intérieure pour décoration de vitrages.

Aspect : Dégradé dépoli sur 1200 mm.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

(valeurs pour un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm)

Epaisseur (valeur indicative)
40 µm

COMPATIBILITÉ DU FILM :

Type de vitrage	Compatibilité
Compatibilité simple vitrage clair	✓
Compatibilité simple vitrage Teinté	✓
Compatibilité double vitrage clair	✓
Compatibilité double vitrage teinté	✓
Compatibilité double vitrage faible émission (remplissage gaz inerte)	✓
Compatibilité verre feuilleté	✓

GUIDE D'APPLICATION :

Pose en voie humide

- Avant toute application du film sur un support propice au dégazage, il est de la responsabilité du prescripteur et poseur de s'assurer de la compatibilité film / support, d'effectuer un dégazage optimal du support (verre synthétique type PMMA). Tout bullage après pose dû à un dégazage du support est de la responsabilité du poseur.
- Pose à l'intérieur.
- Application sur des surfaces vitrées verticales inférieures à 2,5 m².
- Toujours manipuler avec les mains propres et sèches lors du stockage.
- Retirer le liner toujours au dernier moment avant la pose, et maroufler le film aussitôt.
- Détérioration définitive de la structure et de l'aspect du film si retiré après l'application.
- Adhésion immédiate et permanente.
- Adhésion sur verre, sauf supports granuleux.
- Utilisation des outils spécifiques à la pose bâtiment seulement.
- Nettoyage à l'eau savonneuse possible 1 mois après la pose.

STOCKAGE :

Temps de stockage avant utilisation
3 ans

Température de stockage
-5 °C et 40 °C

Taux d'humidité pour le stockage
à 50 % d'humidité relative

Lieu de stockage avant utilisation
dans un endroit exempt de poussière

Orientation des bobines avant utilisation
en position horizontale

DURABILITÉ :

- Exposition verticale : 15 ans.

GARANTIE :

- HEXIS garantit le film GRADIENT1 en exposition verticale, 5 ans contre le craquèlement, le jaunissement.

**CERTIFICATION :**

Classement feu fumées



Norme classement feu fumées

NF P92-512

Conformité Reach

Le film est conforme à REACH concernant l'absence de substances référencées dans la liste des SVHC (substances extrêmement préoccupantes) de l'ECHA.**REMARQUES :**

La très grande diversité des vitrages et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Une étude de compatibilité verre/film doit être demandée en cas de doute. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.