



HEX 860



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film transparent en polyester de 50 microns d'épaisseur, enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Destiné au transfert des films FLEX imprimables ou des films DAO.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur film (valeur indicative)
50 µm

PROTECTEUR :

- Papier siliconé de 87 g/m² imprimé HEXIS gris.
- Stable aux variations hygrométriques.

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

• Test de pelage à 180° ; Support de mesure : verre	(valeur moyenne)	Méthode
24 heures d'application	3 N/25 mm	HEXFTM001
• Pégosité / tack immédiat	(valeur moyenne)	Méthode
	5 N/25 mm	HEXFTM009

ADHÉSIF :

- Adhésif acrylique.

GUIDE D'APPLICATION :

- Ce tape est spécialement adaptée au transfert :
 - des films Flex pour impression numérique UFLEX7PV2, UFLEX5S, SILKPRINT, NYLPRINT ou BLOCKPRINT,

Attention : Retirer le tape HEX860 à chaud, immédiatement après le pressage sur le textile. L'adhésion du tape HEX860 augmente lorsque la température diminue ; le retrait à froid est donc plus difficile, voire, impossible.

- des complexes films de découpe + plastifications structurées, des plastifications pailletées ou des films P6000 (sauf finitions super brillantes), des films fluos de la série F610.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du Tape HEX860 avec des films textiles, vous reporter à la fiche pratique des FLEX IMN dans votre Espace Pro/ Fiches de pose, catégorie « FLEX » sur le site www.hexitis-graphics.com.

STOCKAGE :

- Temps de stockage avant utilisation
1 an
- Température de stockage
+15 °C et +25 °C
- Taux d'humidité pour le stockage
à 50 % d'humidité relative

- Lieu de stockage avant utilisation
dans un endroit exempt de poussière
- Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert
- Orientation des bobines avant utilisation
en position verticale

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexitis-graphics.com.