

HEXPRESSION : Effet bois

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Gamme de films constitués d'un PVC structuré, d'environ 210 microns d'épaisseur, enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Ces films sont destinés à être appliqué sur des surfaces planes. Aspect et finition de surface effet bois.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur (film + adhésif) (valeur indicative)
210 µm
- Résistance à la traction (valeur indicative)
min. 18 MPa
- Allongement à la rupture (valeur indicative)
min. 55 %
- Retrait (valeur indicative)
< 1 %

PROTECTEUR :

- Papier PE siliconé et embossé 140 g/m². Impression : quadrillage.
- Stable aux variations hygrométriques.

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

- 20 minutes d'application (valeur indicative)
20 N/25 mm
- 24 heures d'application (valeur indicative)
24 N/25 mm
- L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles).

ADHÉSIF :

- Adhésif acrylique base solvant.
- Adhésif structuré pour pose et évacuation d'air plus rapide.
- Adhésion immédiate et optimale après 24 heures de contact.

GUIDE D'APPLICATION :

- Pose à sec.

La méthode d'application dite « sèche » est à appliquer obligatoirement avec les films « HEXPRESSION : Effet bois », du fait de l'embosse du liner.

- Température de pose minimum recommandée : +10 °C
- Plage des températures d'utilisation : -40 °C à +90 °C

La trame de l'embosse du liner dans l'adhésif, facilite le repositionnement du film sur la surface de pose, mais nécessite une application soignée afin d'assurer une adhésion optimale au support.

De par la très grande diversité des supports existants, la pose du vinyle sur une surface ou revêtement inadapté et/ou mal préparé peut se traduire par un décollement du film ou un endommagement du support ou revêtement préexistant au moment de la dépose. La pose et la dépose du vinyle sur de telles surfaces est à l'appréciation et au risque du poseur. HEXIS ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages ou dégradations occasionnés par la pose et la dépose d'un film vinyle


- Lors de nettoyage, utiliser uniquement une éponge non abrasive ou un chiffon doux et de l'eau savonneuse.
- Pour un rendu uniforme, il est nécessaire de garder le même sens de pose des films afin d'assurer l'uniformité du coloris selon l'angle de vue.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.




STOCKAGE :


 Temps de stockage avant utilisation
1 an

 Température de stockage
+15 °C et +25 °C

 Taux d'humidité pour le stockage
à 50 % d'humidité relative

 Lieu de stockage avant utilisation
dans un endroit exempt de poussière

 Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine

 Orientation des bobines avant utilisation
en position verticale

DURABILITÉ :

- Exposition intérieure selon support : jusqu'à 10 ans.

Cette durabilité peut varier selon la fréquence et type, de nettoyages et sollicitations mécaniques (frottements, coups...) auxquels le film est soumis.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.