



HEX 905 HIGH TACK 110 ?m



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film PP embossé d'épaisseur de 110 microns d'épaisseur, enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur (valeur moyenne)
110 µm

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

- Adhésion film (valeur moyenne)
1,1 N/cm
- L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, essences, acides dilués, huiles, carburants).

ADHÉSIF :

- Adhésif acrylique.
- Adhésion immédiate, accepte la pose humide.

GUIDE D'APPLICATION :

- Température de pose minimum recommandée : +10 °C
- Plage des températures d'utilisation : +15 °C à +35 °C
- L'opération de transfert doit s'effectuer, de préférence, dans la journée entre la pose du film transfert et le transfert des lettres pour de meilleurs résultats.

STOCKAGE :

 Temps de stockage avant utilisation
6 mois

 Température de stockage
+15 °C et +25 °C

 Taux d'humidité pour le stockage
entre 30 % et 70 % d'humidité relative

 Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.