



JT300M1



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Toile blanche légère, de 270 microns d'épaisseur, en polyester, enduite d'un vernis jet d'encre sur une face. Toile écologique sans PVC, phtalate, formaldéhyde, phosphatate, éther de glycol. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, UV, latex. Propriétés anti-curling : la toile ne se recourbe pas sur elle-même dans le temps. Usage intérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur totale du produit	(valeur moyenne) 270 µm	Méthode ISO 5084
• Poids total	(valeur moyenne) 270 g/m²	Méthode ISO 3801
• Opacité	(valeur moyenne) 96 %	
• Résistance déchirure chaîne/trame	(valeur moyenne) 12 daN 9 daN	Méthode DIN 53.363

GUIDE D'IMPRESSION :

- Une seule face imprimable (face extérieure).
- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour tout recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.

GUIDE D'APPLICATION :

- Usage intérieur.
- Convient aux mobiliers déroulants, displays, banderoles, habillage mural...
- Pour une application en tapisserie, utiliser une colle acrylique pour toile tissée.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du JT300M1, vous reporter à sa fiche pratique dans la catégorie Imagerie numérique dans Espace Pro/Fiches de Pose sur notre site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :

Temps de stockage avant utilisation
1 an

Température de stockage
+15 °C et +25 °C

Taux d'humidité pour le stockage
à 50 % d'humidité relative

Lieu de stockage avant utilisation
dans un endroit exempt de poussière

Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine

Orientation des bobines avant utilisation
en position verticale

CERTIFICATION :

Classement feu fumées



Norme classement feu fumées
norme française réaction au feu

Numéro PV classement feu fumées
EFR-20-004268A

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.