

# MIAMI



## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film de décoration constitué d'un polyester enduit d'un adhésif sensible à la pression. Revêtement anti-rayures. Pose à l'intérieur.  
Couleur : Transparent à effet dichroïque (tons métallisés variables du rouge au bleu selon l'angle d'éclairage et l'angle de vue).

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Epaisseur                                  | (valeur indicative)<br><b>55 µm</b> |
| • Rejet de l'énergie solaire (chaleur) (%) : | (valeur indicative)<br><b>39</b>    |
| • Transmission de lumière visible (%) :      | (valeur indicative)<br><b>72</b>    |
| • Réflexion de lumière visible (%) :         | (valeur indicative)<br><b>10</b>    |
| • Transmission UV (%) :                      | (valeur indicative)<br><b>10</b>    |

## COMPATIBILITÉ DU FILM (APPLICATION VERTICALE) :

| Type de vitrage                                                                                     | Compatibilité |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Compatibilité simple vitrage clair                                                                  | ✓             |
| Compatibilité simple vitrage Teinté                                                                 | X             |
| Compatibilité simple vitrage teinté réfléchissant                                                   | ✓             |
| Compatibilité double vitrage clair                                                                  | X             |
| Compatibilité double vitrage teinté                                                                 | X             |
| Compatibilité double vitrage teinté réfléchissant                                                   | ✓             |
| Compatibilité double vitrage faible émission (remplissage gaz inerte)                               | X             |
| Compatibilité double vitrage Feuilleté clair (verre feuilleté orienté vers l'extérieur du bâtiment) | X             |
| Compatibilité double vitrage Feuilleté clair (verre feuilleté orienté vers l'intérieur du bâtiment) | X             |
| Compatibilité triple vitrage                                                                        | X             |

## GUIDE D'APPLICATION :

- Pose en voie humide
- Avant toute application du film sur un support propice au dégazage, il est de la responsabilité du prescripteur et poseur de s'assurer de la compatibilité film / support, d'effectuer un dégazage optimal du support (verre synthétique type PMMA). Tout bullage après pose dû à un dégazage du support est de la responsabilité du poseur.
- Toujours manipuler avec les mains propres et sèches lors du stockage.
- Pose à l'intérieur.
- Pose à l'eau savonneuse uniquement.
- Adhésion sur verre, sauf supports granuleux.
- Utilisation des outils spécifiques à la pose bâtiment.
- Toujours retirer le liner au dernier moment avant la pose, et maroufler le film aussitôt suivant les méthodes de formation HEXIS.
- Incompatible avec tout recouvrement de la surface par des autocollants ou films adhésifs.
- Nettoyage à l'eau savonneuse possible 1 mois après la pose.



## RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application, vous reporter à sa fiche pratique dans Espace Pro/Fiches de Pose, catégorie « Film solaire et Protection », de notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

## STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation  
**3 ans**



Température de stockage  
**+15 °C et +25 °C**



Taux d'humidité pour le stockage  
**à 50 % d'humidité relative**



Lieu de stockage avant utilisation  
**dans un endroit exempt de poussière**



Orientation des bobines avant utilisation  
**en position horizontale**

## DURABILITÉ :

- Exposition verticale : 15 ans.

## GARANTIE :

- HEXIS garantit le film MIAMI en exposition verticale, 5 ans contre le craquellement, le jaunissement, la délamination.

## CERTIFICATION :

Classement feu fumées



Norme classement feu fumées

**NF P92-512**

Conformité Reach

**Le film est conforme à REACH concernant l'absence de substances référencées dans la liste des SVHC (substances extrêmement préoccupantes) de l'ECHA.**

## REMARQUES :

Les compatibilités indiquées dans le tableau sont uniquement données à titre indicatives et doivent être confirmées au cas par cas. De par la très grande diversité des vitrages et expositions, il incombe au client/à l'utilisateur, de réaliser une étude de compatibilité détaillée verre/film/impacts liés à l'utilisation, avant la mise en œuvre du produit afin de déterminer que celui-ci convienne à l'objectif prévu. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).