

# NIKKALITE R85120



## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Produit constitué d'un film multicouche, d'une épaisseur comprise entre 140 et 160 µm, enduit d'un adhésif sensible à la pression. Le film est composé de microbilles de verre enfermées dans une résine acrylique souple. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex et UV. Aspect blanc brillant.

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur (valeur indicative)  
**140 à 160 µm**

## Tableau de réflectivité

Coefficients de rétro-réflexion (produit non imprimé, non plastifié) :

Angle Observation	0,20°			1/3			0,5°			2,00°		
Angle Entrée	5°	30°	40°	5°	30°	40°	5°	30°	40°	5°	30°	40°
Blanc*	104	70	38	83	63	36	53	50	-	12	9,4	8,1

\*L'unité est cd/lux/m².

## PROTECTEUR :

- Papier PE siliconé.

## ADHÉSIF :

- Adhésif sensible à la pression.

## GUIDE D'IMPRESSION :

- S'assurer du bon état d'entretien de l'équipement d'impression.
- Il est recommandé de faire un test préalable de compatibilité d'impression avec le produit avant toute mise en production.
- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour tout recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.

## GUIDE D'APPLICATION :

- Température de pose minimum recommandée : +15 °C à +25 °C
- Film découppable numériquement et imprimable.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

## RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- L'aspect de vos impressions peut être modifié/amélioré/protégé à l'aide de la plastification V750. Pour les impressions UV, protéger avec la plastification VCR750.

*Les propriétés réfléchives du film peuvent être sensiblement affectées par l'utilisation d'une plastification de protection.*

## STOCKAGE :


Temps de stockage avant utilisation  
**1 an**

Température de stockage  
**+20 °C et +30 °C**

Taux d'humidité pour le stockage  
**entre 30 % et 80 % d'humidité relative**

Mode de stockage avant utilisation  
**dans son emballage d'origine non ouvert**

Orientation des bobines avant utilisation  
**suspendu en position horizontale par ses flasques de suspension plastique**



## DURABILITÉ :

- Exposition verticale extérieure :  
non imprimé, non plastifié : 7 ans.

## REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).