

SEACOAT

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film constitué d'un vinyle coulé de 120 microns d'épaisseur, enduit d'un adhésif acrylique solvant sensible à la pression. Destiné à la protection des oeuvres vives des bateaux naviguant en milieu marin, hors hélices et arbres d'hélice. Coloration bleu, aspect satin.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur	(valeur indicative) 120 µm	
• Résistance à la traction	(valeur moyenne) min. 15 N/25 mm	Méthode HEXNFX41021
• Allongement à la rupture	(valeur moyenne) min. 90 %	Méthode HEXNFX41021
• Retrait 168 heures à 70 °C	(valeur moyenne) < 0,3 mm	Méthode HEXRET001

PROTECTEUR :

- Papier kraft siliconé de 137 g/m² imprimé HEXIS gris.
- Stable aux variations hygrométriques.

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

(Valeurs moyennes mesurées à édition de la fiche technique)

• Test de pelage à 180° ; Support de mesure : verre		
20 minutes d'application	(valeur moyenne) 20 N/25 mm	Méthode HEXFTM001
24 heures d'application	(valeur moyenne) 26 N/25 mm	Méthode HEXFTM001
• Pégosité / tack immédiat	(valeur moyenne) 19 N/25 mm	Méthode HEXFTM009
• Release	(valeur moyenne) 0,6 N/25 mm	Méthode HEXFTM003
• L'adhésif résiste à l'eau.		

ADHÉSIF :

- Adhésif acrylique base solvant.
- Adhésion immédiate et permanente.

GUIDE D'APPLICATION :

- Pose à sec.
- Température de pose minimum recommandée : +10 °C à +30 °C
- Plage des températures d'utilisation : +5 °C à +40 °C
- Substances actives : Oxyde cuivreux et Zinebe, < 35 % m/m du produit total.
- Le film est conçu pour être appliqué sur les œuvres vives des coques de bateaux destinés à naviguer en eau salée. Il ne convient pas aux bateaux utilisés en eau douce.
- Avant d'appliquer le film antifouling sur les œuvres vives, il est impératif de procéder au carénage du bateau. Le film doit être appliqué sur un primaire ou un gelcoat refait à neuf, en remplacement de la peinture antifouling traditionnelle.

Hexis décline toute responsabilité en cas d'application du film sur une coque mal préparée ou en mauvais état.

- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.



STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation
1 an



Température de stockage
+15 °C et +25 °C



Taux d'humidité pour le stockage
entre 30 % et 70 % d'humidité relative



Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine

DURABILITÉ : (EAU MÉDITERRANÉENNE DU NORD-OUEST)

- Exposition immergée : jusqu'à 2 ans.

CERTIFICATION :

Conformité Reach

Le film SEACOAT est conforme à la directive sur les RPB (Règlement sur les Produits Biocides) et à la liste des SVHC (substances extrêmement préoccupantes) de l'ECHA.

- *Le film contient des biocides (Oxyde cuivreux et Zinebe) conformes à la directive REACH. Ces ingrédients actifs sont enregistrés dans la liste RPB sous les numéro CAS : 1317-39-1 et 12122-67-7.*
- *Les films ne contiennent aucun ingrédient décrit dans la liste des SVHC.*

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.