



# SKYSTAR35



## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film de protection solaire teinté gamme automobile, thermoformable. Revêtement anti-rayures : longévité et nettoyage facile. Pose intérieure.

Couleur : noir foncé.

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur sans liner	(valeur indicative) <b>55 µm (2.2 mil)</b>
• Rejet de l'énergie solaire (chaleur) (%) :	(valeur indicative) <b>34</b>
• Transmission de lumière visible (%) :	(valeur indicative) <b>33</b>
• Réflexion de lumière visible (%) :	(valeur indicative) <b>5</b>
• Transmission UV maxi (%) :	(valeur indicative) <b>1</b>

## COMPATIBILITÉ DU FILM :

Type de vitrage	Compatibilité
• Compatibilité verre trempé	✓
• Compatibilité verre feuilleté	✓

## GUIDE D'APPLICATION :

- Pose en voie humide
- Veuillez-vous assurer, que les modifications à apporter à l'aspect du vitrage du véhicule soient conformes à la législation en vigueur dans le pays.
- Toujours manipuler avec les mains propres et sèches lors du stockage.
- Pose intérieure.
- Adhésion sur verre minéral.
- Film thermoformable dans un seul sens.
- Utilisation des outils spécifiques à la pose automobile seulement.
- Retirer le liner toujours au dernier moment avant la pose, et maroufler le film aussitôt suivant les méthodes de formation HEXIS.
- Pose à l'eau savonneuse uniquement.
- L'adhésion est quasi-immédiate, ne plus le retirer une fois appliqué.
- Nettoyage à l'eau savonneuse, possible 1 mois après la pose, dans la limite de 3 nettoyages par an.
- Incompatible avec tout recouvrement du film par des autocollants ou du film adhésif.

## RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Permet de réduire le fanage des tissus, des cuirs et garnitures.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du film, vous reporter à la fiche pratique dans Espace Pro/ Fiches de Pose catégorie « Protection et sécurité » sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

**STOCKAGE :**

Temps de stockage avant utilisation  
**1 an**



Température de stockage  
**+15 °C et +25 °C**



Taux d'humidité pour le stockage  
**à 50 % d'humidité relative**



Lieu de stockage avant utilisation  
**dans un endroit exempt de poussière**



Orientation des bobines avant utilisation  
**en position horizontale**

**DURABILITÉ :**

- Exposition verticale intérieur : 10 ans

**GARANTIE :**

HEXIS garantit le film SKYSTAR35 en exposition verticale, 5 ans contre le craquèlement et le jaunissement.

**CERTIFICATION :**

Conformité Reach

**Le film SKYSTAR35 est conforme à REACH concernant l'absence de substances référencées dans la liste des SVHC (substances extrêmement préoccupantes) de l'ECHA.**

**REMARQUES :**

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).