



## SLIMPRINT



### DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film polyuréthane de 80 microns d'épaisseur, blanc opaque, exempt de tout type de solvants, étirable, adapté pour des applications à chaud sur coton, polyester, acrylique et mélange. Parfaitement adapté à la réalisation de logos ou images de petites à grandes tailles. Aspect mat.

### CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur (valeur indicative) **80**

### PROTECTEUR :

- Dorsale polyester non adhésif de 110 µm d'épaisseur.

### GUIDE D'APPLICATION FLEX :

- Bonne adhésion sur coton, polyester, acrylique et mélange.

*Pour tout autre tissu, faire un essai de résistance à la température de presse et de compatibilité avec le SLIMPRINT.*

Imprimer l'image en positif.

*Pour une impression chargée en encre, il est conseillé de laisser sécher 24 heures au minimum avant de procéder à la découpe. La réalisation de découpes dans une zone fortement chargée en encre et non séchée sera difficile.*

Découpe et Échenillage  
**Découper et écheniller.**

Transférer le graphisme à l'aide des films transfert HEX860 ou HEX960.

Prérequis  
**Il est conseillé d'appliquer sur un tissu préalablement lavé.**

- Préchauffer la presse et le textile avant l'application : **160 °C pendant 5 secondes.**

Température de pressage  
**160 °C**

Temps de pressage  
**15 secondes**

Force de pressage  
**modérée**

- **Enlever délicatement le protecteur (dorsale), à chaud, après le passage sous la presse.**

Retrait du protecteur  
**à chaud**

**24 heures minimum**

**Lavage sur l'envers**

Température de lavage  
**80 °C maximum**

Conditions de lavage  
**Utiliser des produits de lavage sans javel.**

Conditions de séchage  
**Séchage du textile possible au sèche-linge.**

Conditions de repassage  
**Repasser le textile sur l'envers.**

- Pour une meilleure tenue des encres, il est préférable d'attendre 1 semaine avant le premier lavage.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du SLIMPRINT, vous reporter à sa fiche pratique dans votre Espace Pro/Fiches de Pose du site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

### STOCKAGE :

Temps de stockage avant utilisation  
**1 an**

Température de stockage  
**+15 °C et +25 °C**

Taux d'humidité pour le stockage  
**entre 30 % et 70 % d'humidité relative**

Mode de stockage avant utilisation  
**dans son emballage d'origine non ouvert**

### REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).