



SMOKE

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film de discrétion, constitué d'un polyester enduit d'un adhésif sensible à la pression, destiné à une application en intérieur sur vitrage.

Aspect : Transparent fumé marron. Finition brillante.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

(valeurs pour un film appliqué sur une standard)

- Epaisseur sans liner (valeur moyenne)
40 µm
- Transmission de lumière visible (valeur moyenne)
32 to 35 %
- Transmission UV (valeur moyenne)
1 %

COMPATIBILITÉ DU FILM :

Type de vitrage	Compatibilité
Compatibilité simple vitrage clair	✓
Compatibilité simple vitrage teinté	✗
Compatibilité simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Compatibilité double vitrage clair	✗
Compatibilité double vitrage teinté	✗
Compatibilité double vitrage teinté réfléchissant	✓
Compatibilité double vitrage faible émission (remplissage gaz inerte)	✗
Compatibilité double vitrage feuilleté clair (verre feuilleté orienté vers l'extérieur du bâtiment)	✗
Compatibilité double vitrage feuilleté clair (verre feuilleté orienté vers l'intérieur du bâtiment)	✗

GUIDE D'APPLICATION :

- Pose en voie humide
- Avant toute application du film sur un support propice au dégazage, il est de la responsabilité du prescripteur et poseur de s'assurer de la compatibilité film / support, d'effectuer un dégazage optimal du support (verre synthétique type PMMA). Tout bullage après pose dû à un dégazage du support est de la responsabilité du poseur.
- Pose à l'intérieur.
- Application sur des surfaces vitrées verticales inférieures à 2,5 m².
- Toujours manipuler avec les mains propres et sèches lors du stockage.
- Retirer le liner toujours au dernier moment avant la pose, et appliquer le film aussitôt.
- Détérioration définitive de la structure et de l'aspect du film si retiré après l'application.
- Adhésion immédiate et permanente.
- Adhésion sur verre, sauf supports granuleux.
- Utilisation des outils spécifiques à la pose bâtiment seulement.
- Nettoyage à l'eau savonneuse possible 1 mois après la pose.

STOCKAGE :

Temps de stockage avant utilisation
3 ans

Température de stockage
-5 °C et 40 °C

Taux d'humidité pour le stockage
à 50 % d'humidité relative

Lieu de stockage avant utilisation
dans un endroit exempt de poussière

Orientation des bobines avant utilisation
en position horizontale

**DURABILITÉ :**

- Exposition verticale : 5 ans.

GARANTIE :

- HEXIS garantit le film SMOKE en exposition verticale, 5 ans contre le craquellement, le jaunissement.

CERTIFICATION :

Conformité Reach

- Le film est conforme à REACH concernant l'absence de substances référencées dans la liste des SVHC (substances extrêmement préoccupantes) de l'ECHA.

REMARQUES :

En raison de la grande diversité des vitrages disponibles et de l'évolution constante des matériaux, il appartient à l'utilisateur de s'assurer, pour chaque application, de l'adéquation du produit avec le support. En cas de doute, une étude de compatibilité verre/film devra être sollicitée auprès d'un professionnel compétent. Les informations publiées sont fournies à titre indicatif et reposent sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne sauraient constituer une garantie absolue des performances du produit. Le vendeur décline toute responsabilité pour les dommages indirects et sa responsabilité, en toute hypothèse, ne pourra excéder le prix des produits concernés. Toutes nos spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les mises à jour sont automatiquement disponibles sur notre site www.hexis-graphics.com.