



# Série ECE3000M

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film sans PVC de 70 microns d'épaisseur, enduit d'un adhésif acrylique enlevable sensible à la pression. Destiné à des applications sur surfaces planes et lisses. Aspect mat.

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur	(valeur indicative) <b>70 µm</b>	
• Retrait 168 heures à 70 °C	(valeur moyenne) <b>&lt; 0,2 mm</b>	Méthode <b>HEXRET001</b>

## PROTECTEUR :

- Papier kraft siliconé de 137 g/m<sup>2</sup> imprimé Hexis bleu.
- Stable aux variations hygrométriques

## PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

(Valeurs moyennes mesurées à édition de la fiche technique)

• Test de pelage à 180°; Support de mesure : verre	(valeur moyenne) <b>5 N/25 mm</b>	Méthode <b>HEXFTM001</b>
20 minutes d'application	(valeur moyenne) <b>6 N/25 mm</b>	Méthode <b>HEXFTM001</b>
24 heures d'application	(valeur moyenne) <b>6 N/25 mm</b>	Méthode <b>HEXFTM009</b>
• Pégosité / tack immédiat	(valeur moyenne) <b>0,1 N/25 mm</b>	Méthode <b>HEXFTM003</b>
• Release		

## ADHÉSIF :

- Adhésif acrylique base solvant.
- Adhésion immédiate et enlevable.

## GUIDE D'APPLICATION :

- Température de pose minimum recommandée : +10 °C
- Plage des températures d'utilisation : -40 °C à +90 °C
- Application sur surfaces planes et lisses.
- Collés sur des films PVC plastifiés monomères ou polymères, les adhésifs enlevables peuvent devenir semi-permanent. La durée d'application et le type d'exposition peuvent accélérer le phénomène.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

## RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- La couleur des films est contrôlée par Hexis afin de garantir une reproductibilité de leurs teintes. Néanmoins, dans le cas où votre projet nécessite l'utilisation de plusieurs bobines d'une même référence couleur, Hexis vous recommande d'utiliser un seul numéro de lot de cette référence.

## STOCKAGE :

Temps de stockage avant utilisation  
**2 ans**

Température de stockage  
**+15 °C et +25 °C**

Taux d'humidité pour le stockage  
**entre 30 % et 70 % d'humidité relative**

Mode de stockage avant utilisation  
**dans son emballage d'origine non ouvert**

**DURABILITÉ** : (climat Europe centrale)

- Exposition verticale extérieure sur surfaces planes :
  - 3 ans,
- Exposition verticale intérieure sur surfaces planes :
  - 5 ans,
- Enlevabilité : Jusqu'à 6 mois sans traces importantes de colle. Au delà, l'adhésion peut augmenter dans le temps.

*Pour connaître la durabilité indicative des films pour toutes autres expositions et zones géographiques, veuillez-vous référer aux « Tableaux des règles de conversion des durabilités indicatives selon la zone géographique » disponibles dans Espace Pro/Durabilité de notre site internet [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).*

**CERTIFICATION** :

Classement feu fumées



Norme classement feu fumées

**EN 13501-1**

Numéro PV classement feu fumées

**EFR-19-002754****REMARQUES** :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).