



# TEXPRINT



## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Tissu polyester, enduit d'un adhésif gris enlevable, sensible à la pression, de 170 g/m<sup>2</sup>, destiné à la décoration murale intérieure sur surfaces lisses ou légèrement texturées. Compatible avec l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex et UV. Aspect mat.

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur totale du produit	(valeur indicative) <b>330 µm</b>	Méthode <b>ISO 534</b>
• Poids	(valeur indicative) <b>170 g/m<sup>2</sup></b>	Méthode <b>ISO 536</b>
• Opacité	(valeur indicative) <b>&gt; 96 %</b>	Méthode <b>ISO 2471</b>

## PROTECTEUR :

- Liner de protection.

## ADHÉSIF :

- Adhésion immédiate et enlevable.

## GUIDE D'IMPRESSION :

- Stocker la bobine à imprimer quelques heures avant l'impression dans les conditions de température et d'humidité de la salle d'impression.
- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour toute application, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.

## GUIDE D'APPLICATION :

- Toujours tester la compatibilité et l'enlevabilité du média du support avant de procéder à l'application.

## STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation  
**1 an**



Température de stockage  
**+10 °C et +30 °C**



Taux d'humidité pour le stockage  
**entre 30 % et 70 % d'humidité relative**



Lieu de stockage avant utilisation  
**à l'abri de la lumière**



Mode de stockage avant utilisation  
**dans son emballage d'origine non ouvert**



Orientation des bobines avant utilisation  
**en position verticale**

## REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).