

TEXWALLV2



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Textile mural blanc de 240 microns d'épaisseur, composé d'une toile polyester tissée, enduit d'une couche imprimable sur une face et d'un adhésif caoutchouc enlevable sensible à la pression sur l'autre. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex et UV. Application facile et retrait sans résidu d'adhésif. Aspect satiné.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur	(valeur indicative) 240 µm
• Poids	(valeur indicative) 230 g/m²
• Poids total	(valeur indicative) 340 g/m²

PROTECTEUR :

- Papier siliconé de 80 g/m².

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

- Test de pelage à 180°; Support de mesure : verre

20 minutes d'application	(valeur moyenne) 1 N/25 mm	Méthode FTM1
24 heures d'application	(valeur moyenne) 1 N/25 mm	Méthode FTM1

ADHÉSIF :

- Adhésif caoutchouc synthétique.
- Adhésion immédiate et enlevable.

GUIDE D'IMPRESSION :

- Température de chauffe maximum lors de l'impression : +80 °C.
- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour tout recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.

GUIDE D'APPLICATION :

- Plage des températures d'utilisation : +10 °C à +50 °C

- Application murale en intérieure de moyenne durée.
- Adhésion sur aluminium, Dibond®, tôles lisses.

Pour une application sur tout autres supports ou surfaces peintes et/ou rugueuses, un test de compatibilité film / support devra être réalisé avant de procéder à la pose du TEXWALLV2. Une application du film sur un support non recommandé est à l'appréciation et au risque du poseur.

- Pose des lés par superposition.

Une coupe tapissière peut être réalisée afin obtenir une finition de bord à bord.

- Le film peut être appliqué sans bulles ni plis sur des surfaces planes, des surfaces irrégulières et dans des angles.


STOCKAGE :

Temps de stockage avant utilisation
2 ans

Température de stockage
+15 °C et +25 °C

Taux d'humidité pour le stockage
à 50 % d'humidité relative

Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert



DURABILITÉ :

- Exposition verticale intérieur sur surfaces planes :
 - Non imprimé : 3 ans,
 - Sans traces importantes d'adhésif à la dépose : 3 mois.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.