



# TT21546



## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Ruban double-face technique de montage, d'épaisseur 1,1 mm, constitué d'une mousse polyéthylène blanche, enduite sur les deux faces, d'un adhésif acrylique permanent, sensible à la pression. Application intérieure ou extérieure. Particulièrement adapté aux applications pour charges élevées.

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur de la mousse polyéthylène (valeur moyenne)  
**1,1 mm**

## PROTECTEUR :

- Liner PE basse densité (PEBD).

## PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

- Adhésion film (valeur moyenne)  
**20 N/25 mm**
- L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles).

## ADHÉSIF :

- Adhésif acrylique, sensible à la pression.

## GUIDE D'APPLICATION :

- Température de pose minimum recommandée : +15 °C à +30 °C
- Plage des températures d'utilisation : -40 °C à +120 °C

*La température minimum de pose doit être respectée tant pour l'ambiance que pour la température du support. Une température de pose inférieure ne garantit pas une adhésion suffisante de l'adhésif double-face sur le support.*

- Appliquer le maximum de pression lors de la pose, afin de garantir une adhésion optimale.
- Adhésion permanente, optimale après 24 heures de contact à 23 °C.

## RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application des doubles faces techniques, vous reporter à leur fiche pratique dans la catégorie Films spéciaux dans votre Espace Pro / Fiches de Pose sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

## STOCKAGE :

 Temps de stockage avant utilisation  
**2 ans**

 Température de stockage  
**+10 °C et +30 °C**

 Taux d'humidité pour le stockage  
**à 50 % d'humidité relative**

 Mode de stockage avant utilisation  
**dans son emballage d'origine non ouvert**

## REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).