



TT32611



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Ruban double-face technique d'épaisseur 1,1 mm, à adhésion forte, constitué d'une mousse adhésive acrylique grise, sensible à la pression. Destiné à la fixation permanente sur supports divers. Peut, dans certains cas, remplacer une fixation mécanique (soudure, rivetage, colle...). Application intérieure ou extérieure.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur

(valeur moyenne)

1,1 mm

PROTECTEUR :

• Liner PE basse densité (PEBD).

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

Adhésion film

(valeur moyenne)

44 N/25 mm

• L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles).

ADHÉSIF :

• Adhésif acrylique gris, sensible à la pression.

GUIDE D'APPLICATION :

• Température de pose minimum recommandée : +10 °C à +49 °C

• Plage des températures d'utilisation : -40 °C à +100 °C

La température minimum de pose doit être respectée tant pour l'ambiance que pour la température du support. Une température de pose inférieure ne garantit pas une adhésion suffisante de l'adhésif double-face sur le support.

- Résistance maximum en température à court terme : +150 °C.
- Appliquer le maximum de pression lors de la pose, afin de garantir une adhésion optimale.
- Adhésion permanente, optimale après 24 heures de contact à 23 °C.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application des doubles faces techniques, vous reporter à leur fiche pratique dans la catégorie Films spéciaux dans votre Espace Pro / Fiches de Pose sur notre site www.hexis-graphics.com.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation

2 ans



Température de stockage

+10 °C et +30 °C



Taux d'humidité pour le stockage

à 50 % d'humidité relative



Mode de stockage avant utilisation

dans son emballage d'origine non ouvert

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.