



UFLEXCLEAR

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film polyuréthane de 35 microns, transparent, très fin et élastique, parfaitement adapté pour des applications sur coton et polyester de couleur blanche ou claire. Parfaitement adapté à la réalisation de logos ou images de moyennes et grandes tailles. Aspect mat.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur (valeur indicative)
35 µm

PROTECTEUR :

- Dorsale polyester de 100 µm d'épaisseur.

GUIDE D'APPLICATION FLEX :

- Bonne adhésion sur coton.

Pour tout autre tissu, faire un essai de résistance du tissu à la température de presse et de compatibilité de l'UFLEXCLEAR avec le tissu.

Imprimer l'image en effet miroir.

Découpe et Échenillage

- **Découper et écheniller le visuel :**
- **Utiliser une lame neuve,**
- **Réaliser la découpe en bordure intérieure du visuel,**
- **Taille minimum des découpes de logos / images : > 2 cm.**



une impression chargée en encre, laisser sécher l'impression 2 heures au minimum avant de procéder à l'échenillage et au transfert.



Prérequis

Il est conseillé d'appliquer sur un tissu préalablement lavé.

- Préchauffer la presse et le textile avant l'application.



Température de pressage
140 °C



Temps de pressage
15 secondes

Dans tous les cas, réaliser toujours un essai préalable, afin d'ajuster au mieux vos conditions de pressage, avant la réalisation de grandes séries.

- Lorsque le film est froid (< 40 °C), enlever délicatement le protecteur (liner) en un seul geste.



Retrait du protecteur
à froid

- Protéger le visuel avec une feuille de papier cuisson.



Température de repressage
140 °C



Temps de repressage
5 secondes

Après pressage, attendre 24 heures minimum avant de laver.



Température de lavage
40 °C maximum



Conditions de lavage
avec des produits sans javel



Conditions de séchage
Séchage du textile au sèche-linge interdit.



Conditions de repassage
Ne pas repasser la surface ou l'envers du flex.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- L'usage d'adoucissant est déconseillé car il peut provoquer une altération de l'adhésion du flex sur le tissu.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application de l'UFLEXCLEAR, vous reporter à la fiche pratique PRINTFLEX dans votre Espace Pro / Fiches Techniques sur le site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation
1 an



Température de stockage
+15 °C et +25 °C



Taux d'humidité pour le stockage
entre 30 % et 70 % d'humidité relative



Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.