



WALLPAPER2



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Revêtement mural imprimable constitué d'un papier sans PVC, intissé, préencollé. Produit destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex et UV. Application intérieure. Bonne résistance aux rayures. Aspect satiné.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur totale du produit	350 µm	
• Poids total	(valeur moyenne) 230 g/m²	Méthode ISO 536
• Opacité	(valeur moyenne) 85 %	Méthode ISO 2471

ADHÉSIF :

- Colle phase aqueuse.
- Adhésion permanente après séchage.

GUIDE D'IMPRESSION :

- Une seule face imprimable (face extérieure).
- Température de transformation comprise entre 10 °C et 30 °C avec une humidité relative comprise entre 30 et 65 %.
- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour toute application, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.

GUIDE D'APPLICATION :

- Port de gant en coton recommandé pour toutes manipulations du produit imprimé.
- Découpe des bobines en panneaux (bandes) après impression.
- Application en intérieur sur surfaces propres, sèches, lisses et non poreuses, détapissées, sans écailles de peintures.
- Humidification de la colle en plongeant la bande entière de WALLPAPER2 dans un récipient d'eau, pendant 45 secondes maximum. Évacuer l'eau en sortant la bande par un côté et en la déroulant petit à petit hors de l'eau.

L'eau de trempage doit être changée toutes les 6 à 7 bandes.

- Poser le film dans les 2 minutes suivant la sortie de l'eau.
- Le WALLPAPER2 se pose comme du papier peint.
- Après application, nettoyer immédiatement les excès de colle avec une éponge humide.

STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation
1 an



Température de stockage
+10 °C et +30 °C



Taux d'humidité pour le stockage
entre 30 % et 65 % d'humidité relative



Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert

CERTIFICATION :

Classement feu fumées



Norme classement feu fumées

EN 13501-1

Numéro PV classement feu fumées

EFR-23-003977

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.