



FICHE TECHNIQUE SYSTEME de FERMETURE AUTO-ADHESIF **TTGRIP**

Système de fermeture auto-adhésif ouvrable et refermable par pression. Constitué de picots noirs (env. 42/cm²) en polypropylène, fixés sur un support auto-adhésif transparent. Destiné à la fixation sur supports divers. Permet un assemblage et désassemblage rapide, par simple pression.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

		Valeurs moyennes
•	Epaisseur total du produit fermé (2 éléments) (mm) :	5,4
•	Poids du produit (1 élément, largeur 25 mm) (g/m) :	45
•	Force d'attache entre 2 éléments (N/cm²) :	35

PROTECTEUR:

• Liner PE basse densité (PEBD).

ADHESIF:

• Adhésif transparent, sensible à la pression.

GUIDE D'UTILISATION:

• Température minimum de pose recommandée : +15 °C à +30 °C.

La température minimum de pose doit être respectée tant pour l'ambiance que pour la température du support. Une température de pose inférieure ne garantit pas une adhésion suffisante de l'adhésif sur le support.

- Plage des températures d'utilisation : de -30 °C à +93 °C.
- Le produit n'a pas de sens d'utilisation. La fermeture est efficace, quelque soit l'angle entre les deux éléments.
- Appliquer le maximum de pression lors de la pose, afin de garantir une adhésion optimale.
- Adhésion permanente, optimale après 24 heures de contact à 23 °C.
- Eviter tout contact avec un solvant.

RECOMMANDATIONS D'USAGE:

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application des doubles faces techniques, vous reporter à leur fiche pratique dans la catégorie Films spéciaux dans votre Espace Pro / Fiches de pose sur notre site www.hexis-graphics.com.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

STOCKAGE:

• Durabilité au stockage (avant application) :

I an lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température de 20 °C et 50 % d'humidité relative.

REMARQUES:

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.