



FICHE TECHNIQUE PELLICULAGE PAILLETE ADHESIF PERMANENT

Série PCSTARXX

Gamme constituée d'un PVC coulé à effet pailleté, transparent, de 70 microns d'épaisseur, enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Aspect brillant ou satiné pour plastification à froid.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

| | <u>Valeur indicative</u> | |
|--|--------------------------|-----------------|
| • Epaisseur (µm) : | 70 | |
| | <u>Valeurs moyennes</u> | <u>Méthodes</u> |
| • Résistance à la traction (N/25 mm) : | min. 20 | HEXNFX4103I |
| • Allongement à la rupture (%) : | min. 100 | HEXNFX4103I |
| • Retrait 168 heures à 70 °C (mm) : | < 0,5 | HEXRET00I |

PROTECTEUR :

- Liner PET siliconé 75 µm.
- Stable aux variations hygrométriques.

PROPRIETES ADHESIVES :

(Valeurs moyennes mesurées à édition de la fiche technique)

| | <u>Valeurs moyennes</u> | <u>Méthodes</u> |
|--|-------------------------|-----------------|
| • Pelage 180° sur verre (N/25 mm) : | | HEXFTM00I |
| 20 minutes d'application | 19 | |
| 24 heures d'application | 25 | |
| • Pégosité / tack immédiat (N/25 mm) : | 17 | HEXFTM009 |
| • Release (N/25 mm) : | 0,4 | HEXFTM003 |

ADHESIF :

- Adhésif acrylique base solvant.
- Adhésion immédiate et permanente.
- Résistance aux solvants : l'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles).

GUIDE D'UTILISATION :

- Protégé contre les UV.
- Pour une modification/amélioration/protection :
 - d'un film DAO ou total covering : appliquer le film PCSTARXX uniquement sur un film non structuré avec un lamineur à froid ou en application directe. Découpe du complexe possible au plotter hormis films Super Chrome (cf. fiches techniques des films Super Chrome). Transfert après découpe possible avec les tapes HEX904 et HEX860.
 - d'un film IMN : appliquer le film PCSTARXX sur des films imprimés en jet d'encre solvant, éco-solvant, latex ou UV.
 - d'un support peint : poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.
- Température de pose minimum recommandée : +10 °C.
- Plage des températures d'utilisation : -40 °C à +90 °C.
- Pour nettoyer le film utiliser uniquement une éponge non abrasive ou un chiffon doux et de l'eau savonneuse.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Avant d'appliquer cette plastification sur un film pour impression numérique HEXIS, imprimé avec des encres solvants, il est recommandé de respecter le temps optimal de séchage des encres suivant :
 - 48 heures si le film imprimé est coulé,
 - 24 heures si le film imprimé est calandré.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :
1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative dans son emballage d'origine en position verticale dans un endroit exempt de poussière.


DURABILITE : (climat Europe centrale)

- Exposition verticale extérieure selon support :
Sous sollicitations mécaniques : Jusqu'à 5* ans.
Avec sollicitations mécaniques : Dépend du type et fréquences des sollicitations.

*Durée pendant laquelle le film garde une apparence correcte, à une distance d'observation usuelle. (Une légère et progressive modification de la couleur et de la brillance est un phénomène naturel et inévitable inhérent à la dégradation naturelle des matériaux).

Remarque : La durabilité indiquée dans ce document :

- concerne uniquement la plastification et non le visuel ou graphisme fini.
- est inhérente à une position verticale à $\pm 10^\circ$ près et à la situation géographique d'exposition du produit. Toutes autres positions accentuent les chocs climatiques et favorise l'apparition d'une altération de brillance, voire d'un léger poudrage. Une exposition sud, avec une inclinaison à 45° peut diviser par 2 la durabilité du film et par 2,8 pour une exposition horizontale. Une application sur capot de véhicule est particulièrement sévère, du fait de l'exposition horizontale et de l'échauffement apporté par le moteur.
- est confirmée par des tests de vieillissement aux UV et par des expositions naturelles verticales extérieures.



- Exposition intérieure selon support : jusqu'à 7 ans.

Cette durabilité peut varier selon la fréquence et type, de nettoyages et sollicitations mécaniques (frottements, coups...) auxquels le film est soumis.

Pour connaître la durabilité indicative des films pour toutes autres expositions et zones géographiques, veuillez-vous référer aux « Tableaux des règles de conversion des durabilités indicatives selon la zone géographique » disponibles dans Espace Pro/Durabilité de notre site internet www.hexis-graphics.com.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.