



## FICHE TECHNIQUE DAO ADHESIF ENLEVABLE Série ECE3xxxM

Film sans PVC de 70 microns, enduit d'un adhésif acrylique enlevable sensible à la pression. Destiné à des applications sur surfaces planes et lisses. Aspect mat.

Le film est classé : B-s1,d0 (réaction au feu).

### **CARACTERISTIQUES DU FILM :**

	<u>Valeur indicative</u>	
• Epaisseur (µm) :	70	
	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Retrait 168 heures à 70 °C (mm) :	< 0,2	HEXRET001

### **PROTECTEUR :**

- Papier Kraft siliconé 137 g/m<sup>2</sup>, imprimé HEXIS bleu.
- Stable aux variations hygrométriques.

### **PROPRIETES ADHESIVES :**

(Valeurs moyennes mesurées à édition de la fiche technique)

	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Pelage 180° sur verre (N/25 mm) :		HEXFMTM001
20 minutes d'application	5	
24 heures d'application	6	
• Pégosité / tack immédiat (N/25 mm) :	6	HEXFMTM009
• Release (N/25 mm) :	0,1	HEXFMTM003

### **ADHESIF :**

- Acrylique base solvant.
- Adhésion immédiate et enlevable.

## **GUIDE D'UTILISATION :**

- Le film est classé B-s1,d0 (rapport n°EFR-19-002754) selon la norme de classement de réaction au feu EN 13501-1.
- Température minimum de pose recommandée : +10 °C.
- Plage des températures d'utilisation : -40 °C à +90 °C.
- Application sur surfaces planes et lisses.
- Collés sur des films PVC plastifiés monomères ou polymères, les adhésifs enlevables peuvent devenir semi-permanent. La durée d'application et le type d'exposition peuvent accélérer le phénomène.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

## **RECOMMANDATIONS D'USAGE :**

- La couleur des films est contrôlée par Hexis afin de garantir une reproductibilité de leurs teintes. Néanmoins, dans le cas où votre projet nécessite l'utilisation de plusieurs bobines d'une même référence couleur, Hexis vous recommande d'utiliser un seul numéro de lot de cette référence.

## **STOCKAGE :**

- Durabilité au stockage (avant application) :  
2 ans lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et entre 30 % et 70 % d'humidité relative.

## **DURABILITE :** (climat Europe centrale)

- Exposition verticale extérieure sur surfaces planes :
  - 3 à 5 ans,
  - Enlevabilité : Jusqu'à 6 mois sans traces importantes de colle. Au delà, l'adhésion peut augmenter dans le temps.

*Pour connaître la durabilité indicative des films pour toutes autres expositions et zones géographiques, veuillez vous référer aux « Tableaux des règles de conversion des durabilités indicatives selon la zone géographique » disponibles dans Espace Pro/Durabilité de notre site internet [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).*

## **REMARQUES :**

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes extrêmes du produit lors de chaque usage très particulier.

Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).