



FICHE TECHNIQUE DAO EFFACABLE LONGUE DUREE EFFACABLE A SEC – DWP001B – DWP002B

Gamme constitué d'un PVC de 100 microns, polymère, pour le blanc (DWP001B) et 90 microns, monomère, pour le transparent (DWP002B), enduit d'un adhésif acrylique solvant sensible à la pression. Ecriture au feutre effaçable. Usage intérieur.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

	<u>Valeurs indicatives</u>	
• Epaisseur (µm) :	100 (blanc) / 90 (transp.)	
	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Retrait 168 heures à 70 °C (mm) :	< 0,8	HEXRET001

PROTECTEUR:

- Papier PE siliconé 145 g/m² imprimé Hexis gris.
- Stable aux variations hygrométriques.

PROPRIETES ADHESIVES :

(Valeurs moyennes mesurées à édition de la fiche technique)

	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Pelage 180° sur verre (N/25 mm) :		HEXFTM001
20 minutes d'application	18	
24 heures d'application	22	
• Pégosité / tack immédiat (N/25 mm) :	18	HEXFTM009
• Release (N/25 mm) :	0,3	HEXFTM003

ADHESIF :

- Acrylique base solvant.
- Adhésion immédiate et permanente, accepte la pose humide.

GUIDE D'UTILISATION :

- Température de pose recommandée minimum : +15 °C.
- Plage des températures d'utilisation : +15 °C à +30 °C.
- Le film DWP002B peut être appliqué avec un lamineur à froid ou en application directe sur :
 - un film DAO non structuré. La découpe du complexe est possible au plotter avec une lame neuve.
 - un film IMN imprimé en jet d'encre solvant, éco-solvant ou latex à condition qu'un temps optimal de séchage des encres d'au moins 24 heures soit respecté.
- Du fait de leur composition, les films effaçables longue durée sont des produits fragiles qui nécessitent d'être :
 - transportés à plat ou être enroulés autour d'un mandrin,
 - coupés avec une lame de cutter neuve,
 - appliqués sans utilisation d'un papier / tape de transfert,
 - en cas de laizes multiples appliquées par superposition, de bien ajuster la position de la laize supérieure avant le retrait du liner et l'application,
 - appliqués uniquement sur des surfaces planes,
 - appliqués sans tension excessive sur un support,
 - laissé exempt de tout recouvrement de film adhésif quel qu'il soit.
- Feutres effaçables à sec utilisables :

Artline® Easymark	Foray® Whiteboard Markers
Bic Velleda® Whiteboard Markers	Franken mag write
Bic Velleda® Whiteboard metallic Markers	Niceday® whiteboard markers, réf. I 640275
Bic Velleda® Whiteboard Clic	Pentel Maxiflo
Bic Velleda® Whiteboard Grip	Pentel Easyflo
Bic Velleda® Liquid Ink	Pilot® Wytebord Marker
Bic Stephens® Whiteboard	Q-Connect® whiteboard marker
Edding® EcoLine, réf. 28/4S – Whiteboard marker set	Texta® Whiteboard
Edding® 360 XL board marker	Tratto Memo
Edding® 363 board marker	TÜL dry erase
Expo® dry erase	

- Les écritures n'excédant pas 3 mois s'effacent facilement au chiffon sec.
- Retrouve aisément sa propreté d'origine avec un nettoyant pour vitres.
- Usage intérieur uniquement, non résistant aux UV.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :
1 an lorsque stocké non ouvert dans le conditionnement d'origine à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et entre 30 % à 70 % d'humidité relative.

DURABILITE :

- Exposition verticale intérieur, non écrit :
Transparent : 2 ans.
Blanc : 5 ans.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.