



FICHE TECHNIQUE FLEX DAO BLOCKCUT

Film polyuréthane de 110 microns, adapté pour des applications à chaud sur tissus sublimés.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Valeur moyenne

- Epaisseur film (µm) : 110

PROTECTEUR :

- Dorsale polyester 100 µm.

GUIDE D'UTILISATION :

- Il est conseillé d'appliquer sur un tissu préalablement lavé.
- Bonne adhésion sur tissus sublimés. Faire un essai de résistance du tissu à la température de presse et de compatibilité du flex avec le tissu.
- Découper une image en miroir.
- Echeniller après la découpe.
- Préchauffer la presse et le textile avant l'application.
- Température de pressage à 160 °C pendant 20 secondes.
- Enlever délicatement le protecteur (liner), à tiède.
- Après pressage, attendre 24 heures minimum avant de laver.
- Lavage sur l'envers à 40 °C maximum avec des produits sans javel.
- Repasser à l'envers.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du BLOCKCUT, vous reporter à sa fiche pratique dans votre Espace Pro/ Fiches de pose du site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :
1 an lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et entre 30 % et 70 % d'humidité relative.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.