



FICHE TECHNIQUE FLEX IMN UFLEXCLEAR

Film polyuréthane de 35 microns, transparent, très fin et élastique, parfaitement adapté pour des applications sur coton et polyester de couleur blanche ou claire. Parfaitement adapté à la réalisation de logos ou images de moyennes et grandes tailles. Aspect mat.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Valeurs moyennes

- Epaisseur (µm) : 35
- Bonne adhésion sur coton.

Pour tout autre tissu, faire un essai de résistance du tissu à la température de presse et de compatibilité de l'UFLEXCLEAR avec le tissu.

COMPATIBILITES GENERALES DES IMPRIMANTES :

	Solvant	Eco-Solvant
UFLEXCLEAR	✓	✓

PROTECTEUR :

- Dorsale polyester 100 µm.

GUIDE D'UTILISATION :

- Imprimer l'image en effet miroir.
- Découper et écheniller le visuel :
 - Utiliser une lame neuve,
 - Réaliser la découpe en bordure intérieure du visuel,
 - Taille minimum des découpes de logos / images : > 2 cm.

Pour une impression chargée en encre, laisser sécher l'impression 2 heures au minimum avant de procéder à l'échenillage et au transfert.

- Il est conseillé d'appliquer sur un tissu préalablement lavé.
- Supprimer de la surface à couvrir les poussières, fibres textiles étrangères au tissu, etc. en les collant à l'aide de morceaux de tape HEX860.

En effet l'UFLEXCLEAR étant transparent, les parties non imprimées laisseront apparaître définitivement ces impuretés une fois le film appliqué.

- Préchauffer la presse et le textile avant l'application.
- Température de pressage de 140 °C pendant 15 secondes.

Dans tous les cas, réaliser toujours un essai préalable, afin d'ajuster au mieux vos conditions de pressage, avant la réalisation de grandes séries.

- Lorsque le film est froid (< 40 °C), enlever délicatement le protecteur (liner) en un seul geste.
- Represser 5 secondes en protégeant le visuel avec une feuille de papier cuisson.
- Après pressage, attendre 24 heures minimum avant de laver.
- Lavage à 40 °C maximum avec des produits sans javel.
- Séchage du textile au sèche-linge interdit.
- Ne pas repasser la surface ou l'envers du flex.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- L'usage d'adoucissant est déconseillé car il peut provoquer une altération de l'adhésion du flex sur le tissu.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application de l'UFLEXCLEAR, vous reporter à la fiche pratique PRINTFLEX dans votre Espace Pro / Fiches Techniques sur le site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :
1 an lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et entre 30 % et 70 % d'humidité relative.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.