



FICHE TECHNIQUE FLEX DAO COLORCUT

Film polyuréthane de 75 microns, étirable, adapté pour des applications à chaud sur coton, polyester et mélanges. Aspect mat.

CARACTERISTIQUE DU FILM :

Valeur indicative

- Epaisseur film + adhésif (µm) : 75

PROTECTEUR :

- Dorsale polyester faiblement adhésivée de 100 µm.

GUIDE D'UTILISATION :

- Il est conseillé d'appliquer sur un tissu préalablement lavé.
- Bonne adhésion sur coton, polyester et mélanges. Pour tout autre tissu, faire un essai de résistance à la température de presse et de compatibilité avec le COLORCUT.
- Découper une image en miroir.
- Echeniller après la découpe.
- Préchauffer la presse et le textile avant l'application : 150 °C pendant 3 s
- Température de pressage : 150 °C pendant 10 secondes
- Enlever le protecteur (dorsale), à chaud, après le passage sous la presse.
- Finir le travail en repassant à 150 °C pendant 5 secondes.
- Après pressage, attendre 24 heures minimum avant de laver.
- Lavage du textile sur l'envers à 80 °C maximum. Utiliser des produits de lavage sans javel.

Nettoyage à sec possible.

- Séchage du textile au sèche-linge interdit.
- Repasser le textile à l'envers.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du COLORCUT, vous reporter à sa pratique dans votre Espace Pro / Fiches de Pose du site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :
1 an lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et entre 30 % et 70 % d'humidité relative.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.