



FICHE TECHNIQUE FLEX DAO GLITFLEX

Film thermocollant pailleté, adapté pour des applications à chaud sur coton, polyester et mélange. Parfaitement adapté à la réalisation de logos ou images de moyennes et grandes tailles.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Valeur indicative

- Épaisseur film (µm) : 330

PROTECTEUR :

- Dorsale polyester 100 µm.

GUIDE D'UTILISATION :

- Bonne adhésion sur coton, polyester et mélange. Faire un essai de résistance du tissu à la température de presse et de compatibilité du flex avec le tissu.
- Découper l'image en miroir au plotter à travers le protecteur.
 - Avec une lame à 45° en bon état,
 - Forte pression,
 - Taille des découpes : Logos grande taille.
- Écheniller lentement après la découpe.
- Température de pressage : 160 °C pendant 10 secondes.
- Lorsque le film est encore chaud, enlever le protecteur (liner).
- Lavage à 40 °C maximum avec des produits sans javel sur un programme de lavage couleur inférieur à 50 minutes et une vitesse d'essorage faible.
- Séchage du textile au sèche-linge interdit.
- Repasser le textile à l'envers ou flex protégé avec un tissu de pressage, à basse température, sans utiliser de vapeur.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du GLITTER, vous reporter à sa fiche pratique dans votre Espace Pro / Fiches de pose du site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :
1 an lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et entre 30 % et 70 % d'humidité relative.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.