



FICHE TECHNIQUE FLEX DAO

HFLEX1000P

Film polyuréthane de 70 microns, réalisé en phase aqueuse, étirable, adapté pour des applications à chaud sur coton, polyester, acrylique et mélanges. Aspect mat.

CARACTERISTIQUE DU FILM :Valeur indicative

- Epaisseur film + adhésif (µm) : 70

PROTECTEUR :

- Liner polyester 100 µm.

GUIDE D'UTILISATION :

- Il est conseillé d'appliquer sur un tissu préalablement lavé.
- Bonne adhésion sur coton, polyester, acrylique et mélanges. Pour tout autre tissu, faire un essai de résistance à la température de presse et de compatibilité avec le HFLEX1000P.
- Découper une image en miroir.
- Echeniller après la découpe.
- Effectuer l'application du FLEX suivant les conditions énumérées dans le tableau ci-dessous :

	Pour FLEX couleurs et fluos	Pour FLEX métalliques (HFLEX1020P et HFLEX1030P)
Préchauffe du textile	160 °C – 5 s	140 °C – 5 s
Application du FLEX sur textile	160 °C – 20 s	140 °C -15 s
Retrait du protecteur (Liner)	Délicatement à froid	Délicatement à température tiède
Pressage de finition	160 °C – 5 s	140 °C – 5 s

- Après pressage, attendre 24 heures minimum avant de laver.
- Lavage à 80 °C maximum. Lavage à l'envers. Utiliser des produits de lavage sans javel.
- Séchage du textile au sèche-linge interdit.
- Repasser le textile à l'envers.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du HFLEX1000P, vous reporter à sa pratique dans la catégorie « Flex » dans Espace Pro/Fiches de Pose du site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :
1 an lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et entre 30 % et 70 % d'humidité relative.

REMARQUES:

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.