



FICHE TECHNIQUE FILM DE PROTECTION GRADIENT I

Film de décoration polyester pour pose intérieure.
Aspect : Dégradé dépoli sur 1200 mm.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Valeurs moyennes

- Epaisseur sans liner (µm) : 40

COMPATIBILITES DU FILM : (application verticale)

Type de vitrage		Compatibilité
Simple vitrage	Clair	Oui
	Teinté	Oui
	Feuilleté clair	Oui
Double vitrage	Clair	Oui
	Teinté	Oui
	Feuilleté clair	Oui
	Faible émission (remplissage gaz inerte)	Oui

GUIDE D'UTILISATION :

- Avant toute application du film sur un support propice au dégazage, il est de la responsabilité du prescripteur et poseur de s'assurer de la compatibilité film / support, d'effectuer un dégazage optimal du support (verre synthétique type PMMA). Tout bullage après pose dû à un dégazage du support est de la responsabilité du poseur.
- Pose à l'intérieur.
- Application sur des surfaces vitrées verticales inférieures à 2,5 m².
- Toujours manipuler avec les mains propres et sèches lors du stockage.
- Retirer le liner toujours au dernier moment avant la pose, et maroufler le film aussitôt.
- Détérioration définitive de la structure et de l'aspect du film si retiré après l'application.
- Adhésion immédiate et permanente.
- Adhésion sur verre, sauf supports granuleux.
- Utilisation des outils spécifiques à la pose bâtiment seulement.
- Nettoyage à l'eau savonneuse possible 1 mois après la pose.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :
3 ans lorsque stocké entre -5 °C et 40 °C à 50 % d'humidité relative en position horizontale dans un endroit exempt de poussière.

DURABILITE :

Exposition verticale : 15 ans.

GARANTIE :

- HEXIS garantit le film GRADIENT I en exposition verticale, 5 ans contre le craquèlement, le jaunissement.

CERTIFICATIONS :

- Le film GRADIENT I est conforme à REACH concernant l'absence de substances référencées dans la liste des SVHC (substances extrêmement préoccupantes) de l'ECHA.

REMARQUES :

La très grande diversité des vitrages et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Une étude de compatibilité verre/film doit être demandée en cas de doute. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.