



FICHE TECHNIQUE FILM DE PROTECTION

BSORD60i2

Film de protection solaire. Protection anti UV. Pose à l'intérieur. Film retardateur de décoloration.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Valeurs moyennes

(valeurs pour un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm)

- Rejet de l'énergie solaire (chaleur) (%) : 57
- Réflexion énergie solaire (%) : 34
- Absorption énergie solaire (%) : 29
- Transmission énergie solaire (%) : 37
- Transmission de lumière visible (%) : 62
- Réflexion de lumière visible (%) : 14
- Transmission UV (%) : 1

COMPATIBILITES DU FILM : (application verticale)

Type de vitrage		Compatibilité
Simple vitrage	Clair	Oui
	Teinté	Oui
	Teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage	Clair	Oui
	Teinté	Oui
	Teinté réfléchissant	Oui
	Faible émission (remplissage gaz inerte)	Non
	Feuilleté clair (verre feuilleté orienté vers l'extérieur du bâtiment)	Oui
	Feuilleté clair (verre feuilleté orienté vers l'intérieur du bâtiment)	Non

GUIDE D'UTILISATION :

- En protégeant une vitre avec le film BSORD60i2, vous pourrez retarder la décoloration des objets se trouvant derrière la dite vitre(l).
- Toujours manipuler avec les mains propres et sèches lors du stockage.
- Pose à l'intérieur.

- Pose à l'eau savonneuse uniquement.
- Adhésion sur verre, sauf supports granuleux.
- Application sur des surfaces vitrées verticales inférieures à 2,5 m².
- Utilisation des outils spécifiques à la pose bâtiment.
- Toujours retirer le liner au dernier moment avant la pose, et maroufler le film aussitôt suivant les méthodes de formation HEXIS.
- Détérioration définitive de la structure et de l'aspect du film si retiré après l'application.
- Protéger les bords du film à l'aide d'un joint de scellement type vernis marin.
- Nettoyage à l'eau savonneuse possible 1 mois après la pose.
- Incompatible avec tout recouvrement du film par des autocollants ou du film adhésif.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du BSORD60i2, vous reporter à la fiche pratique dans Espace Pro/Fiches de Pose catégorie « Film solaire et Protection » sur notre site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :
3 ans lorsque stocké entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative en position horizontale dans un endroit exempt de poussière.

DURABILITE :

- Exposition verticale : 15 ans

GARANTIE :

- HEXIS garantit le film BSORD60i2 en exposition verticale, 10 ans contre le craquèlement, le jaunissement, la démétallisation.

REMARQUES :

(1) La décoloration des objets soumis à des rayonnements UV directs est un phénomène naturel. L'application de film BSORD60i2 permettra de retarder ce phénomène sans toutefois le neutraliser totalement, sur une très longue durée. L'efficacité du retardement de la décoloration est fonction de la nature et de la couleur de l'objet se trouvant derrière la vitre recouverte de film BSORD60i2.

Les compatibilités indiquées dans le tableau sont uniquement données à titre indicatives et doivent être confirmées au cas par cas. De par la très grande diversité des vitrages et expositions, il incombe au client/à l'utilisateur, de réaliser une étude de compatibilité détaillée verre/film/impacts liés à l'utilisation, avant la mise en œuvre du produit afin de déterminer que celui-ci convienne à l'objectif prévu. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.