



## FICHE TECHNIQUE FILM DE PROTECTION **SKYSTAR05**

Film de protection solaire teinté gamme automobile, thermoformable. Revêtement anti-rayures : longévité et nettoyage facile. Pose intérieure.

Couleur : noir très foncé.

### **CARACTERISTIQUES DU FILM :**

	<u>Valeurs indicatives</u>
• Epaisseur sans liner (µm) :	60
• Rejet de l'énergie solaire (%) :	43
• Transmission de lumière visible (%) :	5
• Réflexion de lumière visible (%) :	6
• Transmission UV maxi (%) :	1

### **COMPATIBILITES DU FILM :**

<b>Type de vitrage</b>	<b>Compatibilité</b>
Verre trempé	Oui
Verre feuilleté	Oui

### **GUIDE D'UTILISATION :**

- Veuillez-vous assurer, que les modifications à apporter à l'aspect du vitrage du véhicule soient conformes à la législation en vigueur dans le pays.
- Toujours manipuler avec les mains propres et sèches lors du stockage.
- Pose intérieure.
- Adhésion sur verre minéral.
- Film thermoformable dans un seul sens.
- Utilisation des outils spécifiques à la pose automobile seulement.
- Retirer le liner toujours au dernier moment avant la pose, et maroufler le film aussitôt suivant les méthodes de formation HEXIS.
- L'adhésion est quasi-immédiate, ne plus le retirer une fois appliqué.
- Nettoyage à l'eau savonneuse, possible 1 mois après la pose, dans la limite de 3 nettoyages par an.
- Incompatible avec tout recouvrement du film par des autocollants ou du film adhésif.

## **RECOMMANDATIONS D'USAGE :**

- Permet de réduire le fanage des tissus, des cuirs et garnitures.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du film SKYSTAR05, vous reporter à la fiche pratique dans Espace Pro/Fiches de Pose catégorie « Protection et sécurité » sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

## **STOCKAGE :**

- Durabilité au stockage (avant application) :  
1 an lorsque stocké entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative en position horizontale dans un endroit exempt de poussière.

## **DURABILITE :**

- Exposition verticale intérieur : 10 ans

## **GARANTIE :**

- HEXIS garantit le film SKYSTAR05 en exposition verticale, 5 ans contre le craquèlement et le jaunissement.

## **CERTIFICATIONS :**

- Le film SKYSTAR05 est conforme à REACH concernant l'absence de substances référencées dans la liste des SVHC (substances extrêmement préoccupantes) de l'ECHA.

## **REMARQUES :**

La très grande diversité des vitrages et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Une étude de compatibilité verre/film doit être demandée en cas de doute. Hexis ne peut être tenu pour responsable de toute irrégularité, vis-à-vis de la législation en vigueur dans le pays, entraînée par l'application du dit film sur véhicule. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).