



FICHE TECHNIQUE FILM DE PROTECTION **TINT 05 CH**

Film de protection solaire gamme automobile thermoformable. Protection anti UV intégrée dans le polyester : Prévention minimale du fanage des tissus, des cuirs et garnitures. Revêtement anti-rayures : longévité et nettoyage facile. Pose intérieure.

Couleur : Noir très foncé.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

	<u>Valeurs indicatives</u>
• Epaisseur sans liner (µm) :	50
• Rejet total de l'énergie solaire (%) :	46
• Transmission de lumière visible (%) :	5
• Réflexion de lumière visible (%) :	5
• Transmission UV maxi (%) :	< 1

COMPATIBILITES DU FILM :

Type de vitrage		Compatibilité
Simple vitrage	Clair	Non
	Teinté	Non
Verre trempé	Clair	Oui
Verre feuilleté	Clair	Non
Double vitrage	Clair	Non
	Teinté	Non
	Faible émission (remplissage gaz inerte)	Non

GUIDE D'UTILISATION :

- Veuillez-vous assurer, que les modifications à apporter à l'aspect du vitrage du véhicule soient conformes à la législation en vigueur dans le pays.
- Toujours manipuler avec les mains propres et sèches lors du stockage.
- Retirer le liner toujours au dernier moment avant la pose, et maroufler le film aussitôt suivant les méthodes de formation HEXIS.
- L'adhésion est quasi-immédiate, ne plus le retirer une fois appliqué.

- Adhésion sur verre, sauf supports granuleux.
- Pose intérieure.
- Film thermoformable dans un seul sens.
- Utilisation des outils spécifiques à la pose automobile seulement.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du film TINT 05 CH, vous reporter à la fiche pratique dans Espace Pro/Fiches de Pose catégorie « Protection et sécurité » sur notre site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :
1 an lorsque stocké entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative en position horizontale dans un endroit exempt de poussière.

DURABILITE :

- Exposition verticale : 5 ans

REMARQUES :

La très grande diversité des vitrages et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Une étude de compatibilité verre/film doit être demandée en cas de doute. Hexis ne peut être tenu pour responsable de toute irrégularité, vis-à-vis de la législation en vigueur dans le pays, entraînée par l'application du dit film sur véhicule. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.