



## FICHE TECHNIQUE IMN BACHE FRONTMIEV2

Bâche économique en polyester enduite de PVC, de 450 g/m<sup>2</sup>, destinée à l'impression jet d'encre solvant et éco-solvant, latex et UV. Imprimable sur la face lisse. La FRONTMIEV2 est dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle. Produit classé MI selon la norme Française réaction au feu. Aspect satiné.

### CARACTERISTIQUES DE LA BACHE :

	Valeurs indicatives		
• Epaisseur totale du produit (µm) :	400		
• Poids total du produit (g/m <sup>2</sup> ) :	450		
• Fils chaîne/trame (DTex) :	1100 x 1100		
	Valeurs moyennes	Méthodes	
• Résistance à la traction (N/50 mm) <i>Longitudinal / Transversal</i>	2400 / 1400	EN ISO 1421	
• Résistance déchirure chaîne/trame (N) :	250 / 200	DIN53363	

### COMPATIBILITE GÉNÉRALES DES IMPRIMANTES :

	Solvant	Eco-solvant	Latex	UV
<b>FRONTMIEV2</b>	✓	✓	✓	✓

### GUIDE D'UTILISATION :

- La bâche FRONTMIEV2 est spécialement dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle strictement tendue. Les mouvements répétés de pliures peuvent provoquer des dommages prématurés de la bâche.
- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour tout recouvrement ou autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.
- Plage des températures d'utilisation : +10 °C à +30 °C avec 30 à 70 % d'humidité.
- Tenue en température de la bâche : -25 °C à +70 °C.
- Possibilité de soudure par haute fréquence (H.F.), fer chaud ou à l'air chaud.
- Possibilité de confectionner avec des colles Néoprène® (I) ou avec un ruban adhésif double face type STRONGBAN3.

### STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :  
1 an lorsque stocké dans son emballage d'origine dans un endroit exempt de poussière à une température comprise entre 10 °C et 30 °C dans un environnement sec.

### CERTIFICATIONS :

- Produit classé MI selon la norme Française réaction au feu (PV n° 20-02124-I L).

#### REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

(I) Néoprène® est une marque déposée par E. I. DU PONT DE NEMOURS Company.