



FICHE TECHNIQUE IMN ANTI-GRAFFITI ADHESIF PERMANENT AG800

Film constitué d'un polyester de 100 microns avec un traitement anti-rayure, enduit d'un adhésif sensible à la pression. Aspect brillant pour plastification à froid. Produit classé M1 (PV n° LYC-13-02858L) et F1 (PV n° LYC-13-02860L) selon la norme NF-Réaction au feu.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Valeurs indicatives

- | | |
|--|-------|
| • Epaisseur (µm) : | 100 |
| • Résistance à la traction (N/25 mm) : | > 100 |
| • Allongement à la rupture (%) : | > 100 |
| • Rejet UV (%) : | > 95 |

PROTECTEUR :

- Liner PET siliconé de 23 µm.
- Stable aux variations hygrométriques.

PROPRIETES ADHESIVES :

Valeurs moyennes

- | | |
|----------------------|----|
| • Pelage (N/25 mm) : | 26 |
|----------------------|----|

GUIDE D'UTILISATION :

- Avant toute application du film sur un support propice au dégazage, il est de la responsabilité du prescripteur et poseur de s'assurer de la compatibilité film/complexe/support, d'effectuer un dégazage optimal du support (verre synthétique type PMMA, polycarbonate, acrylique, etc.) et de s'assurer du temps de séchage optimal des encres ou peintures. Tout bullage après pose dû à un dégazage du support est de la responsabilité du poseur.
- Produit classé M1 (PV n° LYC-13-02858L) et F1 (PV n° LYC-13-02860L) selon la norme NF-Réaction au feu. Ces procès-verbaux de classement sont disponibles sur simple demande.
- Réduit très fortement le passage des UV à travers le film.
- Lors d'une utilisation en plastification, il faut s'assurer de régler le laminateur avec un minimum de tension.
- Une fois laminé, conservation et transport du complexe sur un mandrin de diamètre supérieur à 76 mm si enroulé.
- Température de pose minimum recommandée : +15 °C.
- Plage des températures d'utilisation : -40 °C à +90 °C.
- Adhésion immédiate et permanente, accepte la pose humide.

- Nettoyage possible 1 mois après la pose.
- Le film doit être nettoyé au moins 4 fois par an.
- Le film peut être nettoyé avec de l'acétone, de l'alcool, de l'eau savonneuse ou de l'HEX'AG à l'aide d'une éponge non abrasive ou d'un chiffon doux.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :

1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative dans son emballage d'origine en position horizontale dans un endroit exempt de poussière.

DURABILITE : (climat Europe centrale)

- Exposition verticale :
Extérieure : 5 ans.
Intérieure : 10 ans.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.