



FICHE TECHNIQUE IMN ANTI-GRAFFITI ADHESIF PERMANENT AG900

Film constitué d'un polyester de 100 microns avec un revêtement anti-rayure / anti-graffiti, enduit d'un adhésif sensible à la pression. Protection anti-UV. Aspect brillant pour plastification à froid.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Valeurs indicatives

- | | |
|---|------|
| • Epaisseur (µm) : | 100 |
| • Résistance à la rupture (kg/cm ²) : | 28 |
| • Elongation à la rupture (%) : | 125 |
| • Rejet UV (%) : | > 99 |

PROTECTEUR :

- Liner PET siliconé.
- Stable aux variations hygrométriques.

GUIDE D'UTILISATION :

- Avant toute application du film sur un support propice au dégazage, il est de la responsabilité du prescripteur et poseur de s'assurer de la compatibilité film/complexe/support, d'effectuer un dégazage optimal du support (verre synthétique type PMMA) et de s'assurer du temps de séchage optimal des encres ou peintures. Tout bullage après pose dû à un dégazage du support est de la responsabilité du poseur.
- Lors d'une utilisation en plastification, il faut s'assurer de régler le lamineur avec un minimum de tension.
- Une fois laminé, conservation et transport du complexe sur un mandrin de diamètre supérieur à 76 mm si enroulé.
- Température de pose minimum recommandée : +15 °C.
- Plage des températures d'utilisation : -40 °C à +90 °C.
- Adhésion immédiate et permanente accepte la pose humide.
- Le film peut être nettoyé avec de l'acétone, de l'alcool, de l'eau savonneuse ou de l'HEX'AG à l'aide d'une éponge non abrasive ou d'un chiffon doux.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :
3 ans lorsque stocké entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative en position horizontale dans un endroit exempt de poussière.

DURABILITE :

- Exposition verticale (film sans graffiti, non nettoyé par des solvants) :
Extérieure : climat Europe centrale : jusqu'à 4 ans,
 climat pourtour méditerranéen : jusqu'à 2 ans,
Intérieure : 12 ans.

Pour connaître la durabilité indicative des films pour toutes autres expositions et zones géographiques, veuillez-vous référer aux « Tableaux des règles de conversion des durabilités indicatives selon la zone géographique » disponibles dans Espace Pro/Durabilité de notre site internet www.hexis-graphics.com.

CERTIFICATIONS :

- Le film AG900 est conforme à REACH concernant l'absence de substances référencées dans la liste des SVHC (substances extrêmement préoccupantes) de l'ECHA.
- Produit classé **B-s1,d0** selon la norme de réaction au feu EN 13501-1:2018 (PV N° P215319 DEC/6).

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.