



FICHE TECHNIQUE IMN BACHE FRONT2V3S

Bâche polyester enduit de PVC, de 420 microns. Destinée à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex, UV. La FRONT2V3S est dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle. Aspect satiné. Produit classé M1 selon la norme Française réaction au feu.

CARACTERISTIQUES DE LA BACHE :

	<u>Valeurs indicatives</u>	
• Epaisseur totale du produit (μm) :	420	
• Poids total du produit (g/m^2) :	510	
• Fils chaîne/trame (DTEX) :	1100 x 1100	
	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Résistance à la traction (N/50 mm) <i>Longitudinale / Transversale</i>	2300 x 2000	ISO 13934-1 : 2013
• Résistance déchirure chaîne/trame (N) :	200 / 180	ISO 13937-2 : 2000

COMPATIBILITE GENERALES DES IMPRIMANTES :

	Solvant	Eco-solvant	Latex	UV
FRONT2V3S	✓	✓	✓	✓

GUIDE D'UTILISATION :

- La bâche FRONT2V3S est spécialement dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle strictement tendue. Les mouvements répétés de pliures peuvent provoquer des dommages prématurés de la bâche.
- Une seule face imprimable (face intérieure).
- Plage des températures d'impression : +18 °C à +25 °C.
- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.
- Possibilité de soudure par haute fréquence (H.F.) ou à chaud.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :
1 an lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température comprise entre 18 °C et 25 °C et entre 40 % et 60 % d'humidité relative.

DURABILITE : (climat Europe centrale)

- Exposition verticale extérieure non imprimée : 1 an.

CERTIFICATIONS :

- Produit classé M1 selon la norme Française NF P 92-507 réaction au feu (procès-verbal N° P206754 DEC/1).
- Information relative à la directive REACH : Nous vous informons de la présence de bis(2-ethylhexylphtalate) (DEHP) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.