



FICHE TECHNIQUE IMN BACHE FRONT2

Bâche de 470 microns en polyester haute ténacité enduit de PVC plastifié et d'un vernis jet d'encre sur la face imprimable. Destinée à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, UV et latex. La FRONT2 est dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle. Aspect satiné.

CARACTERISTIQUES DE LA BACHE :

	<u>Valeur indicative</u>	
• Epaisseur totale du produit (µm) :	470	
• Poids total du produit (g/m²) :	560	
• Fils chaîne/trame (DTEX) :	1100 x 1100	
• Opacité (%)	94	
	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Résistance déchirure chaîne/trame (N) :	250 / 200	DIN 53.363

COMPATIBILITES GENERALES DES IMPRIMANTES :

	Solvant	Eco-solvant	Latex	UV
FRONT2	✓	✓	✓	✓

GUIDE D'UTILISATION :

- La bâche FRONT2 est spécialement dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle strictement tendue. Les mouvements répétés de pliures peuvent provoquer des dommages prématurés de la bâche.
- Une seule face imprimable (face extérieure).
- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour tout recouvrement ou autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.
- Plage des températures d'utilisation : +10 °C à +30 °C avec 30 à 70 % d'humidité.
- Tenue en température de la bâche : -30 à +70 °C.
- Possibilité de soudure par haute fréquence (H.F).
- Possibilité de confectionner avec des colles Néoprène® (I) ou avec un ruban adhésif double face type STRONGBAN3.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :

1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative dans son emballage d'origine en position verticale dans un endroit exempt de poussière.

DURABILITE :

- Exposition verticale extérieure :
non imprimé : 3 ans.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.

(1) Néoprène® est une marque déposée par E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY.